

HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL KL.B

UTSKRIFT >>

HMS-DATA (PDF) >>

Tørrmørtel til murung og pussing av vegg, inne og ute.

HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL er laget av sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til murung og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS3120, kl. B.

Bruksområder

Benyttes til murung og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.



Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.

BRUKSANVISNING

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussens god heft til underlaget bør veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggen i et 1 - 2 mm sjikt.

Forhold Hey'di KZ : vann 1 : 3.

Utblanding

Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL blandes med vann til en smidig mørtel ca. 2,75 liter pr. 20 kilo sekk. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1 : 5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter.

Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stålbrett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring.

Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussens har satt seg. Brukstilid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre pussens på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervanne i 1 - 2 døgn etter at pusset har stivnet.

Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Oppmuring tegl: ca. 80 kg pr. m².

Oppmuring Leca 25 cm : ca. 18 kg pr. m².

Tørketid

Hey'dis dekorpusser kan påføres etter 1 døgn. Ved annen overflatebehandling/maling følges produsentens anvisninger.

Lagring

Lagres tørt i minst 1 år.

Pakning

20 kg sekk.

TEKNISKE DATA:

Dmax: 2,8mm.

Trykkfasthet:

1 døgn 5Mpa
7 døgn 9Mpa
28 døgn 11Mpa

