

LIME- OG TETTEMASSE, MS HIGH TACK



Lime- og tettemasse med høy limstyrke og fleksibilitet

- Universal lime- og tettemasse med direkte våthugg
- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Til tre- og metallkonstruksjoner, båt- og skipsbygging
- Fester på de fleste materialer som f.eks. aluminium, rustfritt stål, bly, kobber, zink, messing, stål, jern, stein, betong, gips, glass, speil, emalje, keramikk, fibersement, laminat, tre, isolasjonsmaterialer, kork, plast (PU, PVC, ABS og GFK.)
- God UV stabilitet og værbestandighet utendørs.
- Produktet er listet i husproduktpalten og kan brukes i et Svanenmerket bygg.

Bruksanvisning

- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett.
- Det kan være nødvendig å rue opp glatte og polerte overflater med sandpapir eller lignende.
- Porøse flater bør primes med art.nr: 089010062
- MS High tack påføres med v-dyse i loddrette stripel med en avstand på ca. 20-30 cm.
- Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk lim fug.

Teknisk info

- Herdetid opptil 2mm pr. døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Slipbar og overlakkerbar med de fleste vannbaserte lakker, egne tester anbefales.
- Ikke overmalbar med alkydmaling
- Ikke anbefalt til beveglige fuger og vedvarende eksponering av vann.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, PMMA , myk plast og bitumen.
- Tåler saltvann
- Tåler temperaturer ned til -15 °C ved transport.
- Luktfri og fri for silikon og isocyanater

Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk.

Video Link

<https://youtu.be/i1Xab3yNfg>

Tekniske data

Farge	Hvit
Hardhet Shore A	60
Strekkfasthet	2,2 N/mm ²
Tetthet	1,57 g/cm ³
Elastisitet i fugen	ca 20%
Bruddforlengelse	350%
Bearbeidingstemperatur	+5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet	-40 °C - +100 °C
Skinndannelse	10-15 min.
Herdetid	2-3 mm/døgn ved 23 °C og 50% RF
Lagringstid: ved +5 °C til +25 °C	18 måneder



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
MS High Tack patron hvit 290 ml	0893 225 105	12/1	1248
MS High Tack patron grå 290 ml	0893 225 115	12/1	1248
MS High Tack patron sort 290 ml	0893 225 116	12/1	1248