

## JOTUN Lim ekstra

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting i tørre rom av jute- og glassfiberstrie, strå-, sjøgress- og vevtapeter med papir- eller non-woven bakside, vinyltapeter med papir-, polyester- eller glassfiberbakside, tapeter av polyetylenkum og polyetylenapeter med papirbakside.

#### Bruksområde

For glassfibervev, tekstil- og vinyltapeter i tørre rom.

#### Underlag

Kan brukes på underlag som trefiber-, spon- og gipsplater, puss, sandsparkel, tidligere malte flater, papirtapeter og vinyltapeter med papirbakside.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	1 L , 5 L og 15 L Plastemballasje
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Generisk type</b>	PVA emulsjonslim.
<b>Tørrestoff</b>	20 ± 2 volum%
<b>pH-verdi</b>	7 til 8

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Følg anvisninger fra leverandør av tapet.

#### Påføringsmetoder

Pensel eller rull. Limet påføres i et jevnt lag.

#### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Sørg for god ventilasjon.

#### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

**Anbefalt** 4 m<sup>2</sup>/l

Avhenger av underlaget.

#### Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

#### Rengjøring av maleverktøy

Rengjøres i vann før limet tørker.

### **Tørketider**

Avhenger av materialtype, temperatur og luftfuktighet.

## **Bruksanvisning**

### **Forarbeid**

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Vinylsjiktet på vinyltapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN Husvask, og skylles med rent vann. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir.

### **Grunning**

Sterkt sugende underlag som f.eks. puss, sandsparkel, enkelte bygningsplater etc. må forlimes med JOTUN Lim ekstra tynnet med vann i forholdet 1:3. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med JOTUN Grunning for tapet.

### **Sparkel, kitt, fugemasse**

Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med JOTUN Sparkel gipsplate - fin eller JOTUN Sparkel vegg og tak - medium.

### **Lim**

Brukes vanligvis i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting.

NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Oppsetting av:

1. Glassfiberstrie.
2. Tapet av polyetylenskum.

Limet rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press lenken nøye fast med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Oppsetting av:

Vinyltapet med papirbakside + papirtapet.

Limet påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets bakside. Brett lenken sammen og la ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press tapetet nøye fast med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

### **Vedlikehold**

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### **Lagring**

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### **Avfallshåndtering**

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



## Godkjenninger



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

24822835, 26086728, 45199204, 45199352, 45154094

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.