

## RUTELIM ULTIMATE PATRON 310 ML



### Sesong-uavhengig høymodulært 1K rutelim

- 1 time kjøri-vei tid med airbag ved -10°C til +35°C
- Egnet for antenner, ikke-ledende
- Forhindrer kontaktkorrosjon - egner seg på aluminium-, magnesium- og hybridbilkarosseri.
- Kjøri-vei tid bekreftet med krasjtest hos TÜV, og er i overensstemmelse med FMVSS212.

#### OBS/Advarsel

**Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.**

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Rutelim Ultimate patron 310 ml	<b>0890 023 801</b>	12/1

Basis	1K polyuretan
Farge	Sort
Bearbeidings temperatur	+5°C til +35°C
Åpentid	15 min.*
Tid for hinnedannelse	ca. 15 min.
Lagringstemperatur	+5°C til +25°C
Kjøri-vei tid uten airbag	30 min.**
Kjøri-vei tid med airbag	1 time**
Shore A hardhet	ca. 70
Trekkstyrke	ca. 8 N/mm <sup>2</sup>
Bruddforlengelse	ca. 275%
Rivestyrke	ca. 10 N/mm <sup>2</sup>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Varioprimer safe+easy 10 ml	<b>0890 024 010</b>	12/1
Varioprimer safe+easy 100 ml	<b>0890 024 101</b>	12/1
Contact Clean rutelimaktivator pad 1,1ml	<b>0890 024 515</b>	15/15
Contact Clean 250 ml	<b>0890 024 500</b>	6/1
Pensel for ruteprimer	<b>0891 650</b>	10/10
Rutelimdyse fingjenget med v-kutt	<b>0891 023 001</b>	12/12

(\*)målt ved 23°C og 50% luftfuktighet

(\*\*) ved temperaturer mellom -10°C til +35°C