

DRYGOLIN Ultimat vindu og dør

Produktbeskrivelse

Type

Dekkende utendørs trebeskyttelse basert på moderne hybridteknologi.

Egenskaper og fordeler

Produktet er basert på en meget vannavvisende teknologi som gir den ultimate beskyttelsen mot det tøffe og varierte norske været. Produktet inneholder UV-blokk som gir spesielt god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Spesielt egnet til høvlet treverk som vindusrammer, dører, staffasje og hagemøbler. Velegnet for takrenner osv. av plast og metall. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Lett å påføre. Gode hefteegenskaper. Tørker raskt.

Bruksområde

Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Benyttes i system med VISIR Oljegrunning.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
Fås i følgende baser	A, B, C og oksydrød
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
Glansgrad	40-55 halvblank
Generisk type	Basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi.
Tørrestoff	38 ± 2 volum%
Litervekt	1,08 - 1,3 C-base / hvit
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 46 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinnløring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65°- 80°

Trykk ved dyse 15-18 MPa (150-180 kg/cm²)

Produktet kan tynnes ved sprøytepåføring. Tynningsmiddel: vann.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C og under 80 % relativ luftfuktighet.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	35 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maksimum	110 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

Anbefalt, høvlet tre 9 - 12 m²/l

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	6 t	4 t	2 t
Overmalingsintervall, minimum	12 t	6 t	4 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN Husvask og stålbørstes. Vakuum- og dyppimpregnert treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

Forbehandling

Barfjern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Barfjern treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunding. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Topptrøk

DRYGOLIN Ultimat vindu og dør. Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet: 2 strøk.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

48394337, 48394341, 48394356, 48394360, 48394375, 48394386, 48394405, 48394394, 48394413, 48394424

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.