

DRYGOLIN OLJEMALING



E020101 02.2002

Drygolin oljemaling er en meget værbestandig, halvblank, tiksotrop alkydmaling for utvendig bruk tilsatt middel mot svertesopp. Drygolin oljemaling er lett å påføre og har en fyldig konsistens. Drygolin oljemaling anbefales på nytt utvendig treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malte underlag. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Tiksotrop, alkydoljebasert husmaling. Inneholder lysstabilisator.
Farger.....	Brekkes over Jotun Multicolor Fargeblendesystem
Glans.....	40 - 55 halvblank
Viskositet.....	260 cP
Litervekt.....	1,18 (hvit)
Tørrstoff i volum %	55 (hvit)
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer - 85 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	80 mikrometer - 140 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	5 - 8m ² /ltr
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	8 - 12m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller sprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingstrykk.....	Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 6 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 24 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, vindforhold og filmtykkelse. (Lavere temp. vil forlenge tørretidene).
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	3
Danmark.....	III

DIVERSE:

Brekking.....	Jotun Multicolor Fargeblandemaskin Baser: A - B - C - Oker - Gul - Oksydrød - Klarrød.
Emballasjestørrelser.....	1, 3 og 10 ltr. Base: 0,9, 2,7 og 9 l.
Anmerkning.....	Rør godt om. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Husk at sol på halvtørr maling kan gi blæring, og at dugg på halvtørr maling kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer. Tilsetning av linolje, tran eller andre fremmede oljer må ikke forekomme. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET. (Brekkes over Jotun MC).

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING: Løs maling/beis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping. Underlag behandlet med linoljebeis, malt med tran- eller linoljemaling uten sinkhvitt, rengjøres til bart treverk (se IFI's brosjyre). Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med Pingo Sopp- og Algedreper etter rengjøring med Pingo Kraftvask. Tidligere tjære- og mineraloljebehandling kan gi misfarging. Sink og galvaniserte flater vaskes med Pingo Kraftvask (1:5) med god etterskylling med rent vann. Bart jern grunnes med 2 strøk Arcanol. Underlaget må være overflatetørt. Rør godt om.

BRUKSOMRÅDE: NYTT TREVERK: Grunnes før eller umiddelbart etter montering med 1 strøk Visir Grunning. Husk endeved 3-4 strøk vått-i-vått. Er treverket meget sugende kan 2 strøk være nødvendig. Treverk som har stått ubehandlet mer enn 4-6 uker (avhengig av årstid) skal stålbørstes. Skitne flater vaskes med Pingo Kraftvask og forbehandles med Visir Grunning. Husk endeveden, 3 - 4 strøk vått-i-vått. Deretter minst 2 strøk Drygolin oljemaling på uhøvlet treverk og 3 strøk på høvlet. **BEISET/DEKKBEISET/MALT TREVERK:**

Skitne/soppbefengte flater behandles med Pingo Kraftvask. Løs maling/beis og løse trefibre fjernes ved sliping/stålbørsting. Bart tre grunnes med ett strøk Visir Grunning før 2 strøk Drygolin oljemaling. **TIDLIGERE MALT ELLER DEKKBEISET TREVERK:** Bart treverk grunnes med Visir Grunning, flekkes så med Drygolin oljemaling før det hele ferdigbehandles med 1-2 strøk Drygolin Oljemaling.

GENERELT: Underlaget må være rent og tørt før malerarbeidet starter. Rør godt om, men la malingen stå til tiktropien har kommet tilbake. Ikke tilsett fremmede oljer. Påfør malingen jevnt og fyldig. Skal det påføres mer enn et strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene. All endeved må mettes ekstra godt, 3 - 4 strøk vått-i-vått. For mer utførlig informasjon se HMS-datablad og IFI's brosjyre som fåes hos fargehandlerne eller hos Jotun.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
