

PRESTANDEDEKLARATION

Nr. SFH-CPR-J-026xx-19-200507



- Produkttypens unika identifikationskod:
Räfflad Trådspik Ø 2,3; 2,5; 2,8; 3,1; 3,4; 4,0 mm
Håndspiker Firkant Ø 2,3; 2,5; 2,8; 3,1; 3,4; 4,0 mm
- Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Art.nr och batch.nr står på förpackningen
- Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren:
Spik för träkonstruktioner
- Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärken samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5
ScanFast Scandinavian Fastening AB, Kasenabbevägen 1, 451 50 Uddevalla, Sverige
- I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Ej relevant
- System eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
- För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Harmoniserad standard	EN14592:2008+A1:2012					
Anmält organ	Strojirensky Zkusebni Ustav (NB 1015) har genomfört Initial typprovning (ITT)					
	2,3	2,5	2,8	3,1	3,4	4,0
Certifikat	CPR-J-02689-19	CPR-J-02690-19	CPR-J-02691-19	CPR-J-02692-19	CPR-J-02693-19	CPR-J-02694-19
Rapport	30-14559/1	30-14559/2	30-14559/3	30-14559/4	30-14559/5	30-14559/6
Lev.nr	100163					

- För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Ej relevant
- Angiven prestanda (karaktäristiska värden):

Diameter [mm]	Längd [mm]	Böjmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	Utdragshållfasthet $f_{ax,90,k}$ [N/mm ²]	Utdragshållfasthet $f_{ax,0,k}$ [N/mm ²]	Genomdrags hållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Draghållfasthet $f_{tens,k}$ [kN]
2,3	30-65	1680	4,01	2,92	27,73	2,58
2,5	30-75	2217	4,78	3,16	27,69	3,44
2,8	30-90	2433	4,84	2,99	27,34	4,23
3,1	45-100	3886	4,86	3,13	27,09	5,16
3,4	50-160	4545	4,65	2,94	27,80	6,57
4,0	50-160	8447	4,74	3,00	26,90	9,70
Virkesdensitet [kg/m ³]	-	-	350		350	-
Korrosionsskydd	Ingen behandling eller standard galvanisering <8µm (Service Class 1 enligt EN1995-1-1) Galvanisering minimum 12µm (Service Class 2 enligt EN1995-1-1) Varmförzinkning minimum 55µm (Service Class 3 enligt EN1995-1-1)					
Harmoniserad teknisk specifikation	EN14592:2008+A1:2012					

- Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

ScanFast AB - Stig Eriksson, Produktchef
Uddevalla 2019-11-04