

JOTUN Lim standard

Produktbeskrivelse

Type

Vegglim på PVA (EVA basis).

Vanntynnet emulsjonslim på PVA-basis for oppsetting av glassfiberstrie, papir- og vinyltapet med papirbakside og polyetylenskum i tørre rom.

Bruksområde

For glassfibervev, tekstil- og vinyltapeter i tørre rom.

Underlag

Kan benyttes på alle vanlige underlag som trefiber, spon, gipsplater, betong, sandsparkel, malte underlag og papirtapeter.

Produktdata

Emballasjestørrelser	5 L og 15 L
Farger	Hvit
Generisk type	PVA emulsjonslim.
pH-verdi	7,5 til 8,5

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Følg anvisninger fra leverandør av tapet. Brukes i levert konsistens. Sørg for god ventilasjon.

Påføringsmetoder

Rull eller pensel. Limet påføres i et jevnt lag. Ujevn påføring kan lett gi forskjellige vanskeligheter.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

4 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Rengjøres i vann før limet tørker.

Tørketider

Avhenger av materialtype, temperatur og luftfuktighet.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal ha jevn overflatestruktur, være fast og godt avbundet. Løstsittende tapeter fjernes. Tidligere malte flater vaskes med JOTUN Husvask, og skylles med rent vann. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slipepapir. Vinylsjiktet på vinyltapetet med papirbakside løses i et hjørne og dras av.

Grunning

Sterkt sugende underlag som puss, sandsparkel, enkelte bygningsplater etc. må forlimes med JOTUN Lim standard tynnet med vann i forholdet 1:3 eller grunnes med JOTAPLAST Vegg / JOTAPROFF PVA 07. Underlag med store fargeforskjeller grunnes med JOTAPLAST Vegg / JOTAPROFF PVA 07. Underlag med gjensittende gammel papirtapet anbefales grunnet med JOTUN Grunning for tapet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med JOTUN Sparkel gipsplate - fin eller JOTUN Sparkel vegg og tak - medium. Betong og grov puss helparkles med JOTUN Sparkel grove underlag.

Lim

Brukes i levert konsistens. Limet påføres i et jevnt lag. Ujevn påføring kan lett gi forskjellige vanskeligheter. For all oppsetting er det viktig at det påførte limet skal avgi endel fuktighet, men allikevel klebe ved oppsetting.

NB! For all oppsetting, følg nøye materialfabrikantens anvisninger når det gjelder arbeidsmetoder.

Oppsetting av:

1. Glassfiberstrie.
2. Tapet av polyetylenskum.

Limet rulles i et jevnt sjikt på underlaget. Påfør lim for 1-2 lenker. Oppsettingen gjøres mens limet fremdeles klistrer. Sett lenkene kant i kant eller overlapp og gjennomskjær med skarp kniv. Press lenken nøye fast med plast- eller stålsparkel. Når materialet skjæres, gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmaling skal tidligst gjøres 1 døgn etter oppsetting. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Oppsetting av:

Vinyltapet med papirbakside + papirtapet.

Limet påføres i et jevnt sjikt med rull eller pensel på tapetets bakside. Brett lenken sammen og la ligge noen minutter. Oppsettingen gjøres normalt kant i kant. Press tapetet nøye fast med plastsparkel eller tapetbørste. Overlappsliming av vinyl gjøres med JOTUN Lim våtrom.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Rester av lim skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

26086736, 45199136, 45154105

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.