

JOTUN Grunning og lim for våtrom

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Grunning og lim for våtrom er en vanntynnet spesialgrunning og lim som sammen med Jotuns våtromsstrie/tapet og LADY Våtrom 20/JOTAPROFF Våtrom 20 inngår i Jotuns våtromssystem. Godkjent av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Bruksområde

Forlding, liming og grunning av Jotuns våtromsstrie/tapet. Systemet ferdigbehandles med 2 x LADY Våtrom 20/JOTAPROFF Våtrom 20. Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

Underlag

Benyttes som grunning/lim på gipsplater beregnet for våtrom og på puss og betong i våte rom. Jotuns våtromssystem bør ikke benyttes på sponplater i våtrom.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L , 3 L og 10 L
Farger	Transparent blå
Glansgrad	Blank
Generisk type	Akryl.
Tørrestoff	34 ± 2 volum%
Litervekt	1,02 kg/l
pH-verdi	8 til 8,5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

For et fullgodt resultat er det viktig at anvisningen på jotun.no følges nøye. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Pensel eller rull. Påføres jevnt slik at hele flaten blir behandlet.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Forliming (tynnes 2:1): ca. 15 m²/l pr. strøk.
Lim: ca. 4-5 m²/l pr. strøk.
Grunning: ca. 4-5 m²/l pr. strøk.

Tynner

Vann

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

23 °C og 50 % Relativ fuktighet (RH).
Berøringstørr: 2 timer .
Forbehandling: 4 timer.
Grunning: 12 timer.
Systemet skal tørke minst 10 dager før vannbelastning.

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Tidligere malte flater rengjøres med JOTUN Husvask og nedmattes med slipepapir.

Forbehandling

Alle underlag forlimes med JOTUN Grunning og lim for våtrom tynnet 2:1 med vann. La dette deretter tørke i min. 4 t. avh. av temp. og fuktighetsforhold.

Grunning

Påfør JOTUN Grunning og lim for våtrom som lim. Monter JOTUN Våtromtapet. Maks. to lenker av gangen. Tapeten legges kant i kant på flatene og med 1 cm. overlapp i inngående hjørner. Forutsatt at man får justert tapeten rett på neste vegg kan den legges rundt utgående hjørner. Påfør deretter vått-i-vått JOTUN Grunning og lim for våtrom. De tre sisnevnte operasjonene kan utføres forløpende vått i vått.

Toppstrøk

Når grunningen er tørket (tørketid min. 12 timer), overmales den med 2 x LADY Våtrom 20/JOTAPROFF Våtrom 20.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

27221688, 28945145, 27221704

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.