

JOTAPROFF Primadekk 02

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, luktsvak, helmatt dispersjonsmaling for innendørs bruk i tak i tørre rom.

Egenskaper og fordeler

Den har meget god dekkevne og gir et perfekt, skjoldfritt sluttresultat.

Bruksområde

Benyttes som mellom- og toppstrøk i tak av betong, sandsparkel og bygningsplater.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
Farger	Hvit (S-0500-N) og NCS-kode 0520-Y
Glansgrad	02 helmatt
Generisk type	PVA kopolymer dispersjonsmaling.
Tørrestoff	33 ± 2 volum%
Litervekt	1,35
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l. Dette produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,018-0,021"
Viftevinkel	65°- 80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 7 - 10 m²/l

Tynner

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Støvtørr	ca. 1 t
Overflatetørr	1 t
Overmalingsintervall, minimum	3 t
Brukstørr	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann.

Tidligere malt, gammel blank/halvblank maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Forbehandling

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

Grunning

Umalte sugende underlag, som tapet og umalte pussoverflater skal grunnes før overmaling.

Krittende, smittende og porøse underlag: Børstes og grunnes med JOTAPROFF PVA 07. Tak misfarget av sot, nikotin e.l.: Grunnes med JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x JOTAPROFF Primadekk 02.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring


Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29941879, 41600776, 44157820, 48378063

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.