

## BENAR UVR

### Produktbeskrivelse

#### Type

Værbestandig alkydolje for edle tresorter til utendørs bruk. Inneholder UV-filter og filmkonserverende midler mot svartesopp.

#### Egenskaper og fordeler

Har svak gyllenbrun egenfarge som forsterker løden i tropiske tresorter. Gir en elastisk og vannfast beskyttelse. Produktet gir derfor en førsteklasses beskyttelse av edle tresorter. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget.

#### Bruksområde

Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Er også egnet som båtølje.

Benyttes til beskyttelse av eik og edle tresorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L og 3 L
<b>Farger</b>	Gyllenbrun.
<b>Glansgrad</b>	Blank
<b>Generisk type</b>	Alkydolje til utendørs bruk.
<b>Tørrstoff</b>	62 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	0,94 kg/l
<b>Flammepunkt</b>	60 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet.

Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk BENAR UVR med BENAR Blank. Ønskes maksimal glans, benyttes BENAR Blank som siste strøk. Ønskes en matt overflate, benyttes BENAR Matt som siste strøk.

#### Påføringsmetoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

#### Anbefalte data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
<b>Viftevinkel</b>	60-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	13-18 MPa (130-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

### Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

<b>Tørr</b>	Typisk	35 µm
<b>Våt</b>	Typisk	60 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

<b>Anbefalt</b>	14 - 16	m <sup>2</sup> /l
-----------------	---------	-------------------

### Tynner

JOTUN White Spirit

### Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

### Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Støvtørr</b>	24 t	12 t	6 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	24 t		
<b>Brukstørr</b>	96 t	48 t	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Eik og edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping.

Blanke flater rengjøres med JOTUN Kraftvask og mattslipes. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Gammel, løse olje eller lakk fjernes ved nedsliping. Grått/nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk.

### Forbehandling

På ubehandlede flater bruk BENAR Blank eller BENAR UVR tynnet 20 % med JOTUN White Spirit. Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.

### Toppstørk

**Nytt/Renskræpet tre:** Påfør minimum 3 strøk uførtynnet. Slip lett mellom strøkene. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt.

Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Blank. Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Matt.

Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk BENAR UVR med BENAR Blank.

**Første gangs behandling av redwood og sappelli:** 1 x JOTUN Impregnering tre, deretter påføres 4 x med BENAR UVR eller BENAR Blank.

**Behandling av hagemøbler i hardwood hvor et oljet utseende er ønskelig:** BENAR UVR tynnes ut opp til 20 % med JOTUN White Spirit. Påfør 1-2 strøk vått-i-vått (annet strøk påføres før det første er tørt). Eventuell overskytende olje tørkes bort.

### Anmerkning

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

### Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 1

Ikke relevant.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

30159362, 45970517, 30610752

---

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.