

BENAR UVR

Produktbeskrivelse

Type

Værbestandig alkydolje for edle tresorter til utendørs bruk. Inneholder UV-filter og filmkonserverende midler mot svertesopp.

Egenskaper og fordeler

Gir en elastisk og vannfast beskyttelse. Produktet gir derfor en førsteklasses beskyttelse av edle tresorter. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget. Har svak gyllenbrun egenfarge som forsterker løden i tropiske tresorter.

Bruksområde

Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc. Benyttes til beskyttelse av edle tresorter som teak, redwood, meranti, merbau, afzelia, iroko osv.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L og 3 L
Farger	Gyllenbrun.
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolje til utendørs bruk.
Volumbasert tørrstoffinnhold	62 ± 2 volum%
Litervekt	0.94
Flammepunkt	60 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 400 g/l. Produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om før og under arbeidet.

Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk **BENAR UVR** med **BENAR Blank**. Ønskes maksimal glans, benyttes **BENAR Blank** som siste strøk. Ønskes en matt overflate, benyttes **BENAR Matt** som siste strøk.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel).

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Rengjøring av malerverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt: 14 - 16

Tynner

JOTUN White Spirit.

Ikke tilsett fremmede oljer.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugesevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Støvtørr	24 t	12 t	6 t
Overmalbar	24 t		
Brukstørr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid:	Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Eik og edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping. Blanke flater rengjøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner og mattslipes. Kan misfarge enkelte edeltresorter. Gammel, løs olje eller lakk fjernes ved nedsliping. Grått/nedbrutt tre slipes ned til friskt treverk.
Forbehandling:	På ubehandlede flater bruk BENAR Blank eller BENAR UVR tynnet 20 % med JOTUN White Spirit . Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.
Ferdigbehandling – Nytt/Renskrapet tre::	Påfør minimum 3 strøk uforynnet. Slip lett mellom strøkene. Hvis en blankest mulig overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Blank . Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Matt . Ønskes et lysere utseende, erstattes ett eller flere strøk BENAR UVR med BENAR Blank .
Ferdigbehandling – Første gangs behandling av redwood og sappelli:	1 x JOTUN Impregnering tre , deretter påføres 4 x med BENAR UVR eller BENAR Blank .
Ferdigbehandling – Behandling av hagemøbler i hardwood hvor et oljet utseende er ønskelig:	Første strøk tynnes inntil 20 % med JOTUN White Spirit . Påfør 1-2 x JOTUN Treolje vått-i-vått, 1-2 bord av gangen. Eventuell overskytende olje tørkes bort.

Anmerkning

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

45970517, 30610752

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.