

FUGE- OG TETTEMASSE MALERAKRYL



Høyverdig akrylmasse for tetting og sammenføyninger både innen- og utendørs

- Opptar bevegelser bedre enn standard akrylmasser
- Kan overmales etter 30 min, god heft på de fleste maling- og lakkssystemer
- Lyddempende
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanemerket bygg.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Shore A: 10
- Elastisitet: 20 %

Teknisk info

- Silikonfri
- Aldrings-, vitrings- og UV-bestnadic
- Luktnøytral
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- På grunn av mange ulike maling- og lakkssystemer, anbefaler vi at det gjøres tester på forhånd. Overmalt akrylmasse kan krakelere ved større bevegelser fordi akrylmassen opptar større bevegelighet enn malingen og lakken
- Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk

Video Link

<https://youtu.be/WUNRVbPmT9g>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
Malerakryl hvit patron 310 ml	0892 161 1	24/1	1248
Malerakryl grå patron 310 ml	0892 161 3	24/1	
Malerakryl hvit pølse 600 ml	0892 163 1	20/20	

Basis	Akrylharpiksdispersjon
Priming	På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med malerakryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
Elastisitet	20 %
Hinnedannelse	ca. 15 min. ved +23 °C og 50 % rel. fuktighet
Herdetid	ca. 1 mm/døgn ved +23 °C og 50% rel. fuktighet
Temperaturbestandighet	-20 °C til +80 °C
Bearbeidingsstemperatur	+5 °C til +40 °C
Overlakterbar/malbar	Ja, egne forsøk anbefales
Sopphemmende	Nei
Tetthet	1,5 g/cm ³
Shore A Hardhet	ca. 30
Bruddelastisitet ved 2 mm film	300 %
Lagringstid	2 år