

JOTAPROFF PVA 07



F010111 12.99

Jotaproff PVA 07 er en 100% løsningsmiddelfri silkematt PVA-kopolymer dispersjonsmaling for innvendig bruk. Den benyttes som understrøk og dekkstrøk på vegger av puss, betong, sandsparkel, bygningsplater, glassfiberstrie, papir m.m..

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	PVA-kopolymer dispersjonssmaling
Farger.....	Hvit, 212, 471, NCS S 0500, NCS S 0502 Y, og i A-B-C-Gul-Rød-base for brekking over Jotun Multicolor Fargeblandesystem.
Glans.....	07 silkematt
Viskositet.....	160 cP, 118 K.U.
Litervekt.....	1,32
Tørrestoff i volum %	40

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	7-10m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Rull, pensel eller høytrykkssprøyte
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,018"-0,021"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	Min. 150 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Ca. 1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 1 time

Brukstørr, minimum.....	Ca 24 timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Avviker ved temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse Vann, vaskes med såpe og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10% med Jotun Brekkfarger
Emballasjestørrelser.....	3 og 10 ltr.
Anmerkning.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +5 grader C. Må fraktes og oppbevares frostfritt. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flater som skal males, må være helt rene. Innvendig gammel, blank maling nedmattes og eventuelt vaskes med Pingo Kraftvask, grunnes med Jotun Heftgrunning Vannbasert før maling med Jotaproff PVA 07. Bart jern og spikerhoder grunnes med Arcanol Mot Rust.

BRUKSMÅTE:

Jotaproff PVA 07 skal påføres fyldig og jevnt. Ved bruk av sterke farger, anbefales Jotaproff Akryl.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
