

NY FUGEMASSE BYGGSILIKON



Særlig godt egnet for inn- og utvendig dilatasjons- og tettingsfuger

- For fuging av glass og metallfasader, sanitærrøm, i tillegg hefter den til betong, fibersement, stein, keramikk, emalje, fliser, aluminium, stål, zink, kobber, tre og diverse plasttyper.
- Ikke korroderende for metaller
- Nesten luktfri
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Ikke overmalbar

OBS/Advarsel

Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.

Teknisk info

- UV- bestandig
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Ikke overmalbar
- Kan påføres på de fleste malingstyper, test på forhånd for kompatibilitet.
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Shore A: 24
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilfredstiller følgende spesifikasjoner: ISO 11600 F+G, klasse 25LM DIN 18545-2 E EN 15651-1, klasse F-EXT-INT 25LM EN 15651-2 klasse G-CC 25LM Label SNJF Vitrage, klasse 25E Label SNJF Facade, klasse 25 E
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
Byggsilikon lysegrå 310 ml	0892 853 38	12/1	
Byggsilikon hvit 310 ml	0892 853 32		
Byggsilikon grå 310 ml	0892 853 37		
Byggsilikon sort 310 ml	0892 853 351		
Byggsilikon transparent 310 ml	0892 853 31		
Byggsilikon lys brun 310ml	0892 853 324	24/1	
Hinnedannelse	ca 35 min.		

Shore A Hardhet	24
Herdetid	2 mm/ 1. døgn
Elastisitet	25 %
Strek før brudd	300 %
Arbeidstemp.	+5 °C - +40° C
Brukstemp.	-40 °C - +150 °C
Egenvekt	1,03