

FUGEMASSE MS BYGG



Nøytral, elastisk en-komponent fugemasse av høy kvalitet

- Elastisk fugemasse for bygg, fasader, dør- og vindusmontering
- Meget god heft på betong, murstein, naturstein, tre, aluminium, hard PVC, m.m
- Overmalbar
- UV-bestendig
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20

Bruksområder

- Bevegelsesfuger innen bygningsindustrien.
- Fuger ved dører, vinduer (tre, aluminium, hard PVC)
- Brukes på steder hvor overmalbarhet er ønskelig

Teknisk info

- Motstandsdyktig mot: Sjø- og kalkvann, svake syrer og luter, UV-stråling
- Misfarger ikke porøse overflater som naturstein og granitt. Bør utprøves på meget porøs marmor
- Danner ikke bobler ved høy luftfuktighet og høy temperatur
- Inneholder ikke løsemidler, isocyanater, halogener, syrer, ammoniakk, PVC eller silikon.
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC), bituminøse underlag, kobber eller kobberholdige materialer som bronse og messing.
- Lyddemping:
 - 10mm: [RS,w (C; Ctr) ≥ 63 (-2;-5) dB]
 - 20mm: [RS,w (C; Ctr) ≥ 63 (-1;-4) dB]
 - 30mm: [RS,w (C; Ctr) ≥ 64 (-2;-5) dB]
- Basis: Hybridpolymer
- Hinnedannelse: Ca. 20 min.
- Herdetid: 2 mm. pr døgn
- Elastisitet 25%
- Hardhet Shore A: 25 +/-5
- Brukstemperatur: +1 °C til +30 °C
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Min. fugebredde: 5 mm
- Maks. fugebredde: 30 mm
- Min. fugeybde: 5 mm
- Strekkfasthet: 1,3 N/mm² (DIN 53504)
- Bruddelastisitet: 900 % (DIN 53 504)
- Lagringstid: 12 mnd. i uåpnet emballasje på tørt og kjølig sted
- Korttidsmotstandsdyktig mot: Aromatiske løsemidler, konsentrerte syrer og baser, klorerte hydrokarboner

Video Link

<https://youtu.be/kOZ3r6Of4w0>

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
MS Bygg fugemasse hvit 290 ml	0892 215 222		1512
MS Bygg fugemasse grå 290 ml	0892 215 220	24/1	1512
MS Bygg fugemasse sort 290 ml	0892 215 225		1512

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
MS Bygg fugemasse hvit pølse 600 ml	0892 215 602	20/1	540
MS Bygg fugemasse grå pølse 600 ml	0892 215 600		540
MS bygg fugemasse sort pølse 600 ml	0892 215 603		540