

PRODUKT	TEKNISKE DATA										TRE	METALL	MINERALSKE MATERIALER	PLAST	FARGER	GODKJENNELSE				
	Urvendig	UV-bestandig	Overmalbar*	Bearbeidingstid i min.	Herdetid mm/døgn	Elastisitet %	Temperaturbestandig etter utherdning	Slipbarhet	Shore A	Fuktig underlag										
Sanitærsilikon Art. nr. 0892 846	++	++	-	10	3	25	-50 +150	-	18	-	P	-	-	-	-	P	P	++	-	+
Byggsilikon Art. nr. 0892 853	++	++	-	35	2	25	-40 +150	-	24	-	+	+	+	+	+	+	++	++	-	+
Byggsilikon påle Art. nr. 0892 31 ..	++	++	-	10-20	2	25	-50 +150	-	18	-	+	-	+	+	+	+	++	++	-	+
MS Bygg Art. nr. 0892 215	++	++	+	10	2	25	-40 +90	0	20	+	++	+	+	+	+	+	++	++	-	-
Profug Art. nr. 0892 215	++	++	+	10	2	25	-40 +90	0	26	+	++	+	+	+	+	+	++	++	-	+
IPT fuge- og tettemasse Art. nr. 0893 313 300	-	+	+	30	2-3	25	-30 +75	0	47	-	+	-	+	+	+	+	++	++	-	+
Tak-Tett Art. nr. 0892 322	++	++	0*	3-8	2	25	-25 +100	-	25	++	+	-	+	+	+	+	++	++	-	-
Akrylmasse Art. nr. 0892 165	-	0	+	15	2	10	-25 +80	+	30	-	+	-	+	+	+	+	++	++	-	+
Malerakryl Art. nr. 0892 161	+	+	++	15	1	20	-20 +80	+	33	-	++	+	+	+	+	+	++	++	-	+
Brannhemmende akryl Art. nr. 0893 311	-	+	+	25	1	12,5	-20 +70	+	30	-	+	-	+	-	+	+	++	++	-	+
MS 40 transparent Art. nr. 0892 215 241	0	-	+	10-15	2	25	-40 +100	0	45	+	+	-	+	-	+	+	++	++	-	+
MS 40 Art. nr. 0892 215	++	++	+	10	3	25	-40 +100	+	60	+	++	0	++	+	+	+	++	++	-	+
CBS 60 Art. nr. 0893 226 ..	++	++	+	10	3	12,5	-40 +120	+	60	+	++	+	++	+	+	+	++	++	-	-
MS High Tack Art. nr. 0893 225	++	++	+	15	3	10	-40 +80	+	60	+	++	+	++	+	+	+	++	++	-	+
STP Quickfast Art. nr. 0892 452 90	++	++	+	10-15	3,5	-	-40 +90	+	85	+	++	+	++	+	++	+	++	++	-	+
Kleb og Tett Art. nr. 0890 100 ..	+	+	+	45	3	10	-40 +90	+	40	0	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Kleb og Tett Power Art. nr. 0893 235	++	++	+	30	3	25	-40 +90	+	50	0	++	+	++	+	++	+	++	++	-	+

* egne forsøk anbefales

P egnet primer

++ godt egnet

+ egnet

0 mindre egnet

- anbefales ikke

Husk primer!

Primer for silikon og MS masser:
Art. nr. 0892 170

Primer for kleb og tett:
Art. nr. 0890 100 62

