

# Tekniske Data

## Vinyl Primer Spray



### Produktbeskrivelse

Vinyl Primer Spray er en hurtigtørkende, en-komponent modifisert vinyl grunning pigmentert med aluminiumsflak for økt beskyttelse mot vanngjennomtrengning.

### Bruksområde

Vinyl Primer Spray er velegnet til bruk på hekkaggregater, seilbåtdrev og andre lettmetallkomponenter under vannlinjen. Gir utmerket heft til så vel underlaget som de påfølgende strøk med Aqualine Spray.

### Filmtykkelse og spredeevne

	Minimum	Maksimum	Typisk
Filmtykkelse, tørr ( $\mu\text{m}$ )	30	40	35
Filmtykkelse, våt ( $\mu\text{m}$ )	80	105	95
Teoretisk spredeevne ( $\text{m}^2/\text{l}$ )	12,7	9,5	10,9

### Teknisk informasjon

Farge	Aluminium
Tørrestoff (vol %)*	38 $\pm$ 2
Flammepunkt	-7°C $\pm$ 2 (Setaflash)
VOC	5,17 lbs/gal (615 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
Glans	Matt
Vannbestandighet	Meget god
Slitestyrke	God
Løsningsmiddel bestandighet	Begrenset
Kjemikalie bestandighet	God
Fleksibilitet	God

\*Målt i henhold til ISO 3233:1998 (E)

## Forbehandling

Overflaten må være rengjort for støv og smuss, samt være tørr før overmaling finner sted. Overflaten må være vurdert og behandlet i henhold til ISO 8504.

### Bart stål

Blåserenses til Sa 2½ (ISO-8501-1:2007). Mekanisk rensing til min. St 2 (ISO 8501-1:2007) kan aksepteres for mindre oppflekkingsarbeider.

### Shoppimet stål

Ren, tørr og ubeskadiget godkjent shopprimer.

### Malte overflater

Ren, tørr og ubeskadiget kompatibel primer. Kontakt ditt lokale Jotun-kontor for mer informasjon.

### Andre overflater

Andre overflater kan også males. Ta kontakt med ditt Jotun kontor for ytterligere informasjon.

---

## Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal være min. 3°C over luftens duggpunkt. Temperatur og relativ fuktighet skal måles i nærheten av underlaget. God ventilasjon er normalt påkrevd i innestengte rom for å oppnå riktig tørking.

---

## Påføringsdata

<b>Blandingsforhold (volum)</b>	En-komponent
<b>Tynner/Rengjøringsmiddel</b>	Jotun Thinner No. 7

---

## Tørre/herdetider

Tørretider blir påvirket av bl.a. luftsirkulasjon, temperatur, filmtykkelse og antall strøk. De oppgitte tidene i tabellen nedenunder er derfor veiledende og er typiske for:

- \* God ventilasjon (Utendørseksposering eller fri luftsirkulasjon)
- \* Anbefalt filmtykkelse
- \* Ett strøk på inert underlag

<b>Underlagets temperatur</b>	<b>5°C</b>	<b>10°C</b>	<b>23°C</b>	<b>40°C</b>
<b>Berøringsstørr</b>	30 min	20 min	15 min	10 min
<b>Gjennomtørr</b>	4 t	3 t	2 t	1.5 t
<b>Overmalingsintervall, minimum<sup>1</sup></b>	4 t	3 t	2 t	2 t

1. I et flerstrøksystem, vil tørketiden til hvert enkelt strøk bli påvirket av strøkets plass i systemet, samt filmtykkelsen på det underliggende strøk, konf. relevant systemark.

Gitte data må kun bli betraktet som veiledende. Faktiske tørretider kan være både kortere og lengre, avhengig av eksisterende belegg, generisk type, filmtykkelse, system som er valgt, antall strøk, ventilasjon, luftfuktighet, temperatur, mekanisk styrkebehov etc. Et komplett system kan settes opp på et systemark, hvor alle parametre og spesielle vilkår blir beskrevet.

---

## Typisk anbefalt malingsystem

**Vinyl Primer Spray**                      **2 x 35 µm (Tørrfilmtykkelse)**

Andre systemer kan også benyttes, avhengig av bruksområdet

---

## Bruerveiledning

Dekk til nærliggende områder som ikke skal behandles.

Hold sprayboksen ca. 15-25 cm fra overflaten. Snu boksen opp/ned og spray tom etter bruk.

NB: Boksen ristes i minimum 2 minutter før bruk. Unngå direkte sollys og temperaturer over 50°C.

---

## Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder. Emballasjen må holdes godt tillukket.

---

## Behandling

Behandles forsiktig. Rist godt før bruk.

---

## Emballasjestørrelse

400 ml sprayboks.

---

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Påfør produktet under godt ventilerte forhold. Unngå innånding av sprøytetåke. Bruk egnet vernemaske ved sprøyting. Unngå hudkontakt. Søl på huden vaskes straks med egnet rensmiddel, såpe og vann. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

**For detaljert informasjon vedr. helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, referer vi til produktets HMS-datablad.**

---

## MERKNAD

Informasjonen i dette dataarket er basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Da produktet kan brukes under omstendigheter utenfor vår kontroll, kan vi bare garantere kvaliteten på selve produktet. Vi forbeholder retten til å endre gitte data uten varsel. Mindre produktendringer kan bli implementert grunnet lokale bestemmelser.

Hvis den norske teksten ikke samsvarer med den engelske, gjelder den engelske versjonen.

Jotun er et verdensomspennende firma med fabrikker, salgskontorer og lager i mer en 50 land. For informasjon om ditt nærmeste Jotun kontor, ta kontakt med nærmeste regionskontor eller besøk våre internettsider på [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

PUBLISERT 26 NOVEMBER 2010 AV JOTUN  
DETTE DATAARKET ERSTATTER TIDLIGERE PUBLISERTE DATAARK