

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Textillim

Beregnet for grove tekstiler, f.eks. jeans, arbeidsklær, telt og lignende

PRODUKTBEKRIVELSE

Textillim beregnet for grove tekstiler, f.eks. jeans, arbeidsklær, telt og lignende.

BRUKSOMRÅDER

Egnet for bomull, ull, lin, polyester, akryl/ull, polyester/bomull, lær etc.

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy umiddelbar styrke
- Hefter direkte
- Vannbestandig ved vask opp til +60 °C.
- Kan brukes som våtlim og som kontaktlim.
- God vannbestandighet
- Meget god langtidsholdbarhet

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Naturgummi
Forpakning	40 ml tube i blisterpakning
Farge	Hvit-gul. Blir mørkere ved aldring.
Holdbarhet	To år i uåpnet original forpakning.
Lagringsforhold	Skal ikke utsettes for temperaturer under 0 °C eller over +30 °C.
Tetthet	Ca. 950 kg/m ³
Tørrstoffinnhold ved vekt	Ca. 57 %
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Konsistens	Tyktflytende

TEKNISK INFORMASJON

Kjemisk bestandighet	Tåler vask i vann opp til +60 °C, men tåler ikke kjemisk rens.
Temperaturbestandighet	-20 °C til +70 °C

PÅFØRINGSINFORMASJON

Produkt temperatur	+15 °C - +25 °C.
Herdetid	Normalt 10-20 minutter avhengig av temperatur, underlag og tykkelse på limfuge.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Limflatene må være rene, tørre og frie for oljer, løse partikler, lakk, slippmidler, smøremembraner og andre forurensninger.

Overflatene skal ikke være impregnerte.

BRUKSANVISNING

Ved lapping er kontaktliming den beste metoden: Påfør limet på begge overflater og vent til limet er tørket. Dette tar normalt 30 minutter. Trykk flatene sammen med høyest mulig trykk. Limet vil hefte umiddelbart. Montering må utføres med presisjon, da justering ikke er mulig etter liming.

For montasjeliming (collage): Påfør limet på den ene overflaten, trykk sammen med en gang eller vent i maksimalt 5 minutter.

Brukes helst ikke på tynne tekstiler, da limet kan trenge gjennom og forårsake flekker. Rengjør limflekker umiddelbart med vann.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Spatel eller pensel

RENGJØRING AV VERKTØY

Når man arbeider med lim, er det viktig å opprettholde god renslighet. Arbeid derfor alltid nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl.

For å fjerne lim fra huden tørkes det av med en fille og vaskes med såpe og vann før limet har tørket.

Utstyr og verktøy rengjøres med vann dersom limet ikke er tørket.

Herdet lim kan med en viss anstrengelse fjernes med Casco Limtvätt eller white spirit, eller må fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® Textillim
November 2020, Versjon 03.01
02051307000000067

CascoTextillim-no-NOCASCO-(11-2020)-3-1.pdf