

AntiPest

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en to-komponent epoksy primer.

Egenskaper og fordeler

Pigmentert med et høyt innhold av aluminiumsflak, noe som gir meget god vannfast beskyttelse. Utviklet for å forebygge plastpest på glassfiberskrog. Det gir en god korrosjonshemmende effekt.

Bruksområde

Brukes som primer for alle underlag inkludert stål, glassfiber, aluminium og sjøvannsbestandig treverk. Kan brukes som grunning for polyuretanmalinger eller bunnstoff.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
AntiPest Comp A	0.6 / 2	0.75 / 2.5
AntiPest Comp B	0.15 / 0.5	0.30 / 0.75

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Produktdata

Farger	grå, rød tonet
Generisk type	epoksi basert
Tørrstoff	42 ± 2 volum%
Litervekt	1,25
Flammepunkt	25 °C

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Sprøyte: Bruk konvensjonelt sprøyteutstyr eller høytrykkssprøyte.

Pensel: Anbefales for stripemaling og små områder. Forsiktighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.

Rull: Kan brukes. Ikke anbefalt som første primerstrøk. Forsiktighet må utvises for å oppnå spesifisert filmtykkelse.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dygestørrelse	0.31-0.43 mm (0.012-0.016")
Viftevinkel	40° - 80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kp/cm ² , 2100 psi)

Kontroller at filtrene er rene.

Veiledende data for konvensjonelt sprøyteutstyr

Dysetørrelse 1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Trykk ved dyse 0.3-0.4 MPa (42-56 psi)

Sjekk for å sikre at vann-og oljefilter er tilgjengelig.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 7 m²/l - 4,2 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 140 µm - 240 µm
Tørr 60 µm - 100 µm

Blandeforhold (volum)

AntiPest Comp A 4 del(er)
AntiPest Comp B 1 del(er)

Induksjonstid og Brukstid

Malingens temperatur 23 °C
Brukstid etter blanding 8 h
Induksjonstid før bruk 15 min

Redusert ved høyere temperaturer

Tynner

Jotun Thinner No. 17 / Thinner No. 17

Tørketider

Overflaten må slipes for å oppnå maksimal vedheft dersom påføring er gjort etter at anbefalt overmalingsstid er utgått.

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr	3h	2h	1h
Gjennomtørr	5h	3h	2h
Overmalingsintervall, minimum	12h	4h	3h
Overmalingstørr, maksimum, atmosfærisk	7d	3d	2d
Herdet	12d	7d	5d

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel. For glassfiber er sliping med P120-P150 er nødvendig. For stål, bly eller støpejernsoverflater må sandblåsing eller mekanisk sliping utføres. For marint tømmer må sliping med P80-P150 utføres. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Tre:

Undervannsareal: Påfør 5-15 strøk Clipper I vått-i-vått, avhengig av underlagets sugeevne.

Grunning

Glassfiber, stål, aluminium, bly eller støpejern:

Påfør et strøk av dette produktet. Om nødvendig, fyll skader eller deformeringer med Jotun Yachting filler. Etter sliping av sparkel, påfør to strøk med dette produktet.

Tre:

Påfør et strøk av dette produktet. Undervannsareal: Fortynn dette produktet 10-15 % med den anbefalte Jotun Tynner. Skuteside: Fortynn dette produktet 20 % med den anbefalte Jotun Tynner. Om nødvendig, fyll skader eller deformeringer med Jotun Yachting filler. Etter sliping av sparkel, påfør to strøk med dette produktet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Om nødvendig, fyll skader eller deformeringer med Jotun Yachting filler. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Siste strøk

Undervannsareal: Avslutt med to strøk av det valgte bunnstoff.

Skuteside: Avslutt med to strøk av det valgte toppstrøk.

Anmerkning

Temperatur under tørke/herde perioden bør ikke være under 10 °C.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

AntiPest Comp A 48 måned(er)

AntiPest Comp B 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.