

Tekniske data

JOTUN VÅTROMSSPARKEL



E010706 08.2009

Jotun Våtromssparkel er en lett håndsparkelmasse basert på cellulosederivat og akryldispersjon, tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomitt. Bruksområde: Til strimling, skjøt- og flekksparkling av bygningsplater, samt sparkling på betong og puss i våtrom. Egner seg godt til strimling med papir. Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekkdannelse. Minimal krymp.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Håndsparkelmasse basert på cellulosederivat og akrylemulsjon, tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Farger.....	Blåtonet
Glans.....	Matt
Litervekt.....	ca. 1,0
Tørrestoff i volum %	58
Kornstørrelse.....	Gradert fra 0 til 0,2 mm etter fastlagt siktekurve.

BRUKSDATA:

Anbefalt forbruk.....	Ca. 1 l/m ² . Avhenger av underlagets beskaffenhet
Påføringsmetode.....	Bredsparkel eller stålbrett.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	Etter ca. 1/2 time
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og tykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	En-komponent, ferdig til bruk.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	3/4L tube og i 3 og 10 liter
Anmerkning.....	Lagringstid i uåpnet spann ca. 12 mnd. Må fraktes og lagres frostfritt. Underlaget må ha over +10 °C. Ved bruk av produktet i forbindelse med Jotun Våtromssystem, se våtromsbrosjyren.

BRUKSANVISNING:

Forbehandling:

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkspeade eller ved sliping. Blanke flater rengjøres med Jotun Husvask og mattslipes. Før sparkling rengjøres flaten for støv, sand, eventuelle saltutslag og andre urenheter.

Bruksanvisning:

Påføring og sletting av sparkelmassen gjøres med sparkel eller stålbrett. Større utfyllinger enn 4 mm skal legges i flere lag. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller flisebrett.

Generelt:

Skal normalt ikke tynnes. Lagringstid ca. 12 mnd i uåpnet tilstand. For mer informasjon, se: www.jotun.no, HMS-datablad.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
