

TRELIM

Vannbasert dispersjonslim (PVA) til liming av tre og diverse treprodukter



- Hurtigherdende trelim for innendørsbruk
- Til laminering, finering, kantliming, laminat, i så vel HF-pressanlegg som varmpresser
- Ved tilsetning av 5% herder art.nr: 0892100 oppnås vannfaste liminger og kan da brukes utendørs
- Gir en fargeløs fuge
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- EC1+ sertifikat
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanemerket bygg

Teknisk info

- Arbeidstemperatur tre: +10 ° C til +25° C
- Arbeidstemperatur lim: +10 ° C til +20° C
- Fuktighet i tre: 6 - 14 % r.f.
- Limmengde: 100 - 150 g/m²
- Presstrykk: 4 - 12 kg/cm²
- Åpen tid v/20° C: 3 - 4 min.
- Presstid: ca. 6 - 8 min. v/20° C
- Presstid: ca. 2 min. v/90° C
- Oppfyller DIN EN 204-D3. Ved tilsetning av 5 % herder D3/D4 oppnås vannfaste liminger i følge DIN EN 204-D4.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Trelim vannbasert D3/D4 900 g/750 ml	0892 100 148	12/1
Trelim vannbasert D3/D4 10 kg	0892 100 146	1/1
Herder til D3/D4lim 0,6 kg	0892 100 089	

