

## FUGEMASSE, MS BYGG

**Nøytral, elastisk en-komponent fugemasse av høy kvalitet**



- Hefter på hard PVC, aluminium, tre, betong, murstein m.m.
- Danner ikke bobler ved høy luftfuktighet og høy temperatur
- Overmalbar
- UV-bestandig

### Teknisk info

- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales
- Misfarger ikke porøse overflater som naturstein og granitt. Bør utprøves på meget porøs marmor
- Inneholder ikke løsemidler, isocyanater, halogener, syrer, PVC eller silikon
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Bevegelsesfuger innen bygningsindustrien.
- Fuger ved dører, vinduer (tre, aluminium, hard PVC)
- Brukes på steder hvor overmalbarhet er ønskelig
- Basis: Hybridpolymer
- Hinnedannelse: Ca. 10 min.
- Herdetid: 2 mm. pr døgn
- Hardhet Shore A: 20 +/5
- Brukstemperatur: +1 °C til +30 °C
- Temperaturbestandighet: -40 °C til +90 °C
- Strekkfasthet: 1,8 N/mm<sup>2</sup> (DIN 53504)
- Elastisitet: 25 %
- Bruddelastisitet: 500 % (DIN 53 504)
- Lagringstid: 12 mnd. i åpnet emballasje på tørt og kjølig sted
- Motstandsdyktig mot: Sjø- og kalkvann, svake syrer og luter, UV-stråling

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
MS Bygg fugemasse grå 290ml	<b>0892 215 220</b>	24/1	1512
MS Bygg fugemasse hvit 290ml	<b>0892 215 222</b>		1512
MS Bygg fugemasse grå pølse 600ml	<b>0892 215 600</b>	20/1	800
MS Bygg fugemasse hvit pølse 600ml	<b>0892 215 602</b>		800

- Korttidsmotstandsdyktig mot: Aromatiske løsemidler, koncentrerte syrer og baser, klorerte hydrokarboner