

FUGE- OG TETTEMASSE MALERAKRYL

Høyverdig akrylmasse for tetting og sammenføyninger både innen- og utendørs

- Opptar bevegelser bedre enn standard akrylmasse
- Kan overmales etter 30 min, god heft på de fleste maling- og lakkssystemer
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Shore A: 10
- Elastisitet: 20 %



Video Link 1

<https://youtu.be/WUNRVbPmT9g>

Varetekst	Art. nr.	Beholder	Innhold	PK
Malerakryl hvit patron 310 ml	0892 161 1	Patron	310 ml	1
Malerakryl grå patron 310 ml	0892 161 3	Patron	310 ml	1
Malerakryl hvit pølse 600 ml	0892 163 1	Pose	600 ml	20

Basis	Akrylharpiksdispersjon
Priming	På sugende og porøse underlag, påfør en blanding med malerakryl og vann i forhold 1:5 og opp til 1:1
Elastisitet	20 %
Hinnedannelse	ca. 15 min. ved +23 °C og 50 % rel. fuktighet
Herdetid	ca. 1 mm/døgn ved +23 °C og 50% rel. fuktighet

Temperaturbestandighet	-20 °C til +80 °C
Bearbeidingsstemperatur	+5 °C til +40 °C
Overlakkerbar/malbar	Ja, egne forsøk anbefales
Sopphekkende	Nei
Tetthet	1,5 g/cm ³
Shore A Hardhet	ca. 30
Bruddelastisitet ved 2 mm film	300 %
Lagringstid	2 år

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Fugeglatter	0891 181	5/5

Teknisk info

- Silikonfri
- Aldrings-, vitrings- og UV-bestnadig
- Luktnøytral
- Inneholder ikke ammoniakk
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- På grunn av mange ulike maling- og lakksystemer, anbefaler vi at det gjøres tester på forhånd. Overmalt akrylmasse kan krakelere ved større bevegelser fordi akrylmassen opptar større bevegelse enn malingen og lakken
- Disse opplysningene må betraktes kun som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk