

JOTUN IMPREGNERING MUR & STEIN



F010072 03.2006

Jotun Impregnering Mur & Stein for mur er en klar, ikke-filmdannende impregnering med særdeles god inntrengning. Jotun Impregnering Mur & Stein forbinder seg kjemisk med det mineralske underlaget. Den benyttes som vann- og smussavvisende behandling på ubehandlet teglstein, puss, gassbetong (Ytong, Siporex), sugende naturstein etc., dvs. KUN mineralske sugende underlag. Egner seg ikke for gips. Jotun Impregnering Mur & Stein hindrer

vanninntrengning, samtidig som fuktigheten i underlaget slipper ut. Dermed reduseres frostsprengning, saltutslag, og varmetap gjennom veggen. Den forenkler renholdet av flatene og misfarger ikke underlaget. Jotun Impregnering Mur & Stein kan overmales med Jotun Mur Helårsmaling, Jotun Mur Grunning, Jotun Mur Akryl Grunnmursmaling.

FYSIKALSKE DATA:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type..... | Impregnering på oligomer-siloxan basis. |
| Farger..... | Klar, fargeløs. |
| Glans..... | Usynlig |
| Viskositet..... | 11 sek. DIN-Cup 4 |
| Litervekt..... | 0,80 |
| Tørrstoff i volum % | 5,1 |
| Flammepunkt i grader Celsius..... | 35 |

BRUKSDATA:

| | |
|--|--|
| Anbefalt forbruk..... | Tegl: 0,5-2 m ² /liter Puss: 1-2 m ² /liter Gassbetong 0,5-2 m ² /liter |
| Påføringsmetode..... | Grov naturfiberpensel eller sprøyte (lavtrykk) |
| Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr..... | 4 timer |
| Min. intervall for overmaling..... | 24 timer |
| Tynner/Rengjøringsmiddel..... | Jotun White Spirit/Jotun White Spirit, såpe og vann |
| Blandingsforhold..... | En-komponent |

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
YL-gr. 4.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... B

DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 3 og 10 liter

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene som skal behandles, må være faste, rene og tørre. Sopp, sot og annen smuss fjernes med Jotun Kraftvask - vinduer bør tildekkes.

NB! Må ikke påføres flater som tidligere er behandlet med organisk maling. Underlaget må være mineralisk og sugende.

BRUKSMÅTE:

Jotun Impregnering Mur & Stein er ferdig til bruk. Vinduer bør tildekkes. Påføres med grov naturfiberpensel eller lavtrykkssprøyte i en arbeidsoperasjon inntil god metting av flaten. Da produktet er fargeløst, anbefales påføringen oppdelt i mindre felt for å unngå "helligdager". Kan anvendes ved temperatur ned til -10 grader C. Start påføringen nedenfra og opp.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
