

## SINKRIK MALING, ZINK 300



### Sink virker langtids-korrosjonsbeskyttende

- Meget god korrosjonsbeskyttelse og hurtigtørkende
- Ser ut som varmforsinket
- Inneholder 90% sink
- Ved 2 - 3 strøk oppnås nødvendig sjiktykkelse i hht. EN ISO 1461

#### Bruksområder

Overmaling av forsinkede deler, sveiseskjøter, smijern eller bart stål på båt, bil, skip eller i hjemmet

#### Bruksanvisning

Underlaget må være bart metall, samt være rent, tørt og fettfritt. Ved reparasjon av galvanisert overflater må Zink 300 legges 30my tykkere enn galvaniseringen for å oppnå høy nok styrke på reparasjonspunktet. Et lag kan gi opptil 40my. Man må ved påføring ha minst 1 cm overlapp. Ved 2 - 3 strøk oppnås nødvendig sjiktykkelse i hht. EN ISO 1461.

#### Teknisk info

- Temperaturbestandig til 300°C
- Støvtørr: 15 min. ved 20°C
- Berøringstørr: 45 min. ved 20°C
- Gjennomherdet: 2 - 3 døgn ved 20°C
- Kan overmales når zinkflaten er berøringstørr etter ca. 45 min., avhengig av sjikt
- Forbruk: ca. 250 - 350 g/m<sup>2</sup> (500 ml = ca. 1100g)

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Zink 300 sinkrik maling 500 ml	<b>0892 200</b>	6/1
Zink 300 sinkrik maling 500 ml	<b>0892 200</b>	