



VEGGSPARKELMASSER

REPARASJONSMØRTLER

PRIMERE

TILSETNINGSVÆSKER



Produktoversikt

VEGGSPARKELMASSER

ARDUPLAN 826

Finkornet sparkelmasse på gips/kunststoff-basis. Til glatting og oppretting av vegg og takflater. Meget drøy og gir høy overflatefinish. Kun til innvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1 time.

ARDUMUR 828

Opprettingsmasse på gips/kunststoff-basis. Til glatting og oppretting av vegg- og takflater. Til tykke og tynne lag. Synker, revner og drypper ikke. Kun til innvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

ARDUMENT 900

Reparasjons- og sparkelmasse på basis av sement med ARDURAPID-EFFEKT, som gir hurtig hydraulisk herding og fullstendig krystallinsk vannbinding. God å filse. Kan overmales/tapetseres etter 24 timer. Fliser kan påklebes etter 2 timer. Kun til innvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

ARDUPLAST F3

Vegg- og fasadepuss på basis av sement. Herder og tørker hurtig, spenningsfattig og uten revner i alle lagtykkelser. Fremragende vedheft også til fastsittende malinglag og gamle flisebekledninger. Kan overmales med dispersjonsmaling etter 24 timer. Til innvendig og utvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

FASSIT 11

Hvit fasadesparkelmasse på sementbasis. Nesten spenningsfri. Til innvendig og utvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

ARDUCRET B10

Betong-finsparkelmasse. Ideell til porelukking på vegg- og fasadeelementer. Til innvendig og utvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

ARDUCRET B12

Betongsparkelmasse. Ideell til oppretting og plansparkling av betongelementer, lettbetongelementer og murverk. Til innvendig og utvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 45 minutter.

ARDUCRET B14

Betongreparasjonsmørtel. Til opprettings/utfyllings- og utjevningsarbeider på betongkonstruksjoner. Til innvendig og utvendig bruk. Bearbeidingstid ca. 1/2 time.

ARDURIT AM 100

Opprettingsmørtel. Ideell til oppretting av vegger før oppsetting av fliser. Fliser kan oppsettes allerede etter 2 timer.

PRIMER/TILSETNINGSVÆSKER

ARDION 51

Vannbasert primer og grunning til glatte og tette overflater. På ikke sugende, glatte underlag fortynnes ARDION 51 med vann i forholdet 1 del ARDION 51 til 0,5 deler vann. På sugende underlag fortynnes ARDION 51 med vann i blandingsforholdet 1 del ARDION 51 til 3 deler vann.

ARDION 100

Akrylbasert. Anvendes til tilsetning i følgende sparkelmasser: ARDUCRET B10 - B12 - B14 og FASSIT 11 for å forbedre styrken, vedheften og plastisiteten.

ARDION 82

2-komponent kunstharpiksprimer. Heftbro på glatte og tette underlag. Til tett betong, tre, terrazzo, sponplater, fliser, stål, støpeasfalt, maling/lakk o.l.



ARDEX VEGGSPARKELGUIDE

ARDEX SKANDINAVIA A/S



Produkt	Forbruk mm/m ²	Lagtykkelse	Bearbeidingstid	Kan overmales etter	Til underlag					
					Betong	Lettbetong	Sem.puss	Kalkpuss	Murstein	Gips
INNENDØRS VEGGSPARKELMASSER										
ARDUPLAN 826	0,9 kg	0-30 mm	60 min.	Hvit tørr	X	X	X	X	X	X
ARDUMUR 828	1,0 kg	0-30 mm	30 min.	Hvit tørr	X	X	X	X	X	X
ARDUMENT 900 ¹⁾	1,0 kg	0-30 mm ¹	30 min.	24 timer	X	X	X	X	X	
UTENDØRS VEGGSPARKELMASSER										
ARDUPLAST F3 (hvit) ²⁾	1,0 kg	0-30 mm	30 min.	24 timer	X	X	X	X	X	X
FASSIT 11 (hvit)	1,2 kg	0-5 mm	30 min.	Gjennomtørrking	X	X		X		
ARDUCRET B10	1,2 kg	0-3 mm	30 min.	Gjennomtørrking	X	X	X		X	
ARDUCRET B12	1,2 kg	0-5 mm	45 min.	Gjennomtørrking	X	X	X		X	
ARDUCRET B14	1,4 kg	1-5 mm	30 min.	Gjennomtørrking	X	X	X		X	
ARDURIT AM 100 ¹⁾	1,3 kg	0-20 mm	30 min.	Gjennomtørrking	X	X	X		X	
TILSETNINGSVÆSKER										
ARDION 100	Tilsetning til FASSIT 11 og ARDUCRET B10-B12-B14.				Øker vedheften og trykkstyrken. Se datablad.					
PRIMER										
ARDION 51	0,1 kg/m ²	Påføres med kost.			Kun innendørs. Se datablad.					
ARDION 82	0,1 - 0,15 kg/m ²	Påføres med rull			Kun innendørs. Se datablad.					

1) Fliser kan monteres allerede etter 2 timer.

2) Kan kun overmales med dispersjonsmalinger.

GENERELT

- Se også de korte produktbeskrivelser på baksiden av sparkelguiden.
For bredere informasjon om de enkelte produkter henviser vi til våres respektive datablad.