

LADY INTERIØR HALVBLANK 40



E010176 02.2002

Lady Interiør Halvblank 40 er en halvblank slitesterk interiørmaling basert på helt nye og moderne alkydoljer og tynnet med de mest miljøvennlige løsningsmidler. Lady Interiør Halvblank 40 kan benyttes på underlag som metall, tre, bygningsplater. Lady Interiør Halvblank 40 fyller og flyter godt, siger ikke og er behagelig å arbeide med.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Halvblank tixotrop sistestrøksmaling
Farger.....	Iflg. fargekart og i A-B-C-Gul-Rød-base for brekking over Jotun Multicolor.
Glans.....	Halvblank 40
Viskositet.....	350 cP
Litervekt.....	1,05-1,25
Tørrstoff i volum %	47
Flammepunkt i grader Celsius.....	62

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	110 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	8-12 m ² /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel, rull/fordriver, pute.
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	4 timer
Berøringstørr.....	6-8 timer
Min. intervall for overmaling.....	24 timer
Brukstørr, minimum.....	24 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit.
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Inntil 10 % med Jotun Brekkfarger.
Emballasjestørrelser.....	1/2, 1 og 3 ltr.
Anmerkning.....	Rør godt om før bruk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. BASER MÅ IKKE BENYTTES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Underlaget må være rent og tørt. Tidligere malte flater vaskes med Pingo Husvask og skylles med vann. Gammel blank og halvblank maling mattes noe ned med slipepapir. Smittende, porøse og/eller sugende underlag bør børstes og grunnes med Fenom eller Jotun Heftgrunning oljebasert.

BRUKSMÅTE:

Lady Interiør Halvblank 40 er ferdig til bruk og bør normalt ikke tynnes. Malingen påføres med pensel eller rull/fordriver. Stryk godt ut.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
