

JOTUN KOKT LINOLJE



E020307 03.2006

Malerolje for interiør- og utvendig bruk. Olje til håndrørte malinger, sparkelmasse og som båtølje. Jotun Kokt Linolje er et vegetabilsk naturprodukt med meget god inntregningsevne.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Kokt linolje
Glans.....	Blank
Viskositet.....	70 cP v/25°C
Litervekt.....	0,94
Tørrstoff i volum %	100
Flammepunkt i grader Celsius.....	300

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Pensel, rull eller høytrykkssprøyte.
Veiledende data for høytrykkssprøyte:	
Dyse.....	0,28-0,38mm / 0,011" - 0,015"
Viftevinkel.....	60-80 grader
Malingtrykk.....	13-18 MPa /130-180 kg/cm ²
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	24 timer
Min. intervall for overmaling.....	Ca. 2-3 døgn.
Brukstørr, minimum.....	Avvikler med endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun White Spirit/Jotun Penselrens og vann.

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.
EU grenseverdi for produktet(kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder maks 50 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....
Anmerkning.....

1 liter og 5 liter plastkanne
Hold emballasjen godt lukket, og oppbevar den ikke i temperatur under +2°C. SKUMPLAST, KLUTER O.L. BRUKT VED PÅFØRING AV LINOLJE, MÅ BRENNES ELLER LEGGES I VANN STRAKS ETTER BRUK, DA DE KAN FORÅRSAKE SELVANTENNELSE.

BRUKSANVISNING:

BRUKSMÅTE:

Jotun Kokt Linolje kan benyttes utynnet eller tynnet med Jotun White Spirit. Dersom den benyttes utynnet må den strykes godt ut for å hindre rynkedannelse og sikre god gjennomtørk.

GENERELT:

Linoljegrunding og linoljemaling kan i forbindelse med senere overmaling forårsake oppblæring. For å sikre seg mot dette, må minst 25 % av pigmentmengden være et "aktivt" pigment som f.eks. sinkhvitt. Faren for blæredannelser reduseres også hvis halvdelen av oljeinnholdet består av Benar Blank. Bruk Jotun Kokt Linolje tilsatt soppdreper hvis det er fare for soppdannelse. Be Deres fargehandler om å få IFI's brosjyre "Vi vedlikeholder trehus" eller Jotuns faktablad om blæring. Benyttet som båtölje, oppnås det større vannfasthet ved halvblending med Benar Marine evt. Benar Blank. Underlagets temperatur må ved påføring være over +2 ° C. Se også Jotuns faktablad om selvantennelse. For mer informasjon om linoljer og linoljemaling, se også Jotuns brosjyre Jotun Linoljemaling fargekart og veiledning.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.
