

ZINK 300

Sink virker langtids-korrosjonsbeskyttende



- Meget god korrosjonsbeskyttelse
- Temperaturbestandig til 300° C
- Ser ut som varmforsinking
- Ved 2 - 3 strøk oppnås nødvendig sjiktykkelse i hht. DIN 50976
- Hurtigtørkende
- Støvtørr: 15 min.
- Berøringstørr: 45 min.
- Gjennomherdet: 2 - 3 døgn
- Underlaget bør være sandblåst til SA 2,5, og må også være rent, tørt og fettfritt
- Forbruk: ca. 250 - 350 g/m² (500 ml = ca. 1100g)
- Ved reparasjon av varmforsinket belegg må Zink 300 minst ha 1 cm overlapp, og ha 50% større sjiktykkelse

Bruksområder

For overmaling av forsinkede deler, sveiseskjøter, smjern eller bart stål på båt, bil, skip eller i hjemmet

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Zink 300 sinkrik maling 500ml	0892 200	6/1

GRUNNINGSSPRAY

Hurtigtørrende korrosjonsbeskyttelse og lakkgrunning for metalloverflater



- Ypperlig heft til metall
- Hurtigtørrende
- Er overlakkerbar etter tørking med alle kjente typer deklakk

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Grunningspray lysgrå 400ml	0890 180	12/1