

# JOTAPROFF Oljemaling

## Produktbeskrivelse

### Type

Værbestandig oljemaling for utvendig treverk med god dekk og lange vedlikeholdsintervaller.

### Egenskaper og fordeler

Inneholder filmkonserverende middel som motvirker vekst av svertesopp og alger på overflaten.

Inneholder lysstabilisator.

### Bruksområde

Utendørs treverk.

Anbefales på nytt grunnet treverk, samt på tidligere beiset, dekkbeiset eller malt underlag utendørs. Kan også benyttes som toppstrøk på stål og andre metaller.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B, C, oker og oksydrød. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Glansgrad</b>	40-55 halvblank
<b>Generisk type</b>	Tiksotrop, alkydoljebasert husmaling.
<b>Tørrstoff</b>	62 ± 2 volum% Hvit
<b>Litervekt</b>	1,3 kg/l Hvit
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 300 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om før bruk. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Min. 3 strøk (150 µm tørr malingfilm). Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinnertørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

Matte skjolder kan også oppstå ved opptørring under høy luftfuktighet og lave temperaturer.

### Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte. Påføres fyldig og jevnt.

## Anbefalte data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

## Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over -5 °C.

## Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	70 µm
Tørr	Maksimum	100 µm
Våt	Minimum	110 µm
Våt	Maksimum	160 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strøk (150 µm tørr malingfilm).

## Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt, uhøvlet tre	6 - 9	m <sup>2</sup> /l
Anbefalt, høvlet tre	9 - 13	m <sup>2</sup> /l

## Utspeding

Skal ikke blandes med andre malingprodukter. Ikke tilsett fremmede oljer.

## Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

## Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse. Lavere temperatur vil forlenge tørketidene. Skal det påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres med høyst 14 dagers mellomrom for å oppnå best mulig vedheft mellom strøkene.

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	3 dager	1-2 dager	12-16 t	6-8 t
Overmalingsintervall, minimum	1 uke	4 dager	48 t	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Skitne, ubehandlede flater vaskes med JOTUN Husvask. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN Husvask og stålbørstes. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

Underlag behandlet med linoljebeis, malt med tran- eller linoljemaling uten sinkhvitt, rengjøres til bart treverk. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med JOTUN Sopp- og algedreper etter rengjøring med JOTUN Kraftvask. Sink og galvaniserte flater vaskes med JOTUN Kraftvask (1:5) med god etterskylling med rent vann.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.

### Grunning

Bart metall grunnes med 2 x QUICK BENGALACK METALLGRUNNING. Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med 1 x VISIR Oljegrunding. Bart, friskt treverk påføres VISIR Oljegrunding. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Er treverket meget sugende kan 2 x VISIR Oljegrunding være nødvendig. VISIR Oljegrunding klar brukes når treverket grunnes i den kalde årstiden når temperatur i luften og underlaget er under +5 °C.

### Topptrøk

**JOTAPROFF Oljemaling.** Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet og nytt uhøvlet treverk: 2 strøk.

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 1

Ikke relevant.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

42566614, 42566644, 42566663, 42566682, 42566701, 42566735

---

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.