

FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893100021038 1

UNI.KONTAKTLIM EXTRA 58
G/65,5 ML



Uni-kontaktlim ekstra

Toluenfri

Aldringsbestandig kontaktlim på klorbutadienkautsjukbasis



Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
65,5 ml/58 g	0893 100 021	1/12
730 ml/650 g	0893 100 023	1/12

Til liming av:

- Tre og liknende materialer (sponplater, trefiberplater, finerplater, dekorplater o.s.v.)
- Lamell-plater såvel som plastplater
- Hard PVC, PMMA, polyester, polyamid, polykarbonat
- Gummi, filt, lær, tekstiler, metall, glass o.s.v.

(Limet må ikke legges direkte på isopor, styropor etc)

Generelt:

- Aldringsbestandig
- Bestandig mot svake syrer og baser, vann og alkohol

Råstoffbasis	Klorbutadienkautsjuk
Farge	Gulaktig
Viskositet	ca. 45 Pa.sek
Faststoffinnhold	25%
Åpen tid	20-40 min. (21°C)
Maks. limstyrke	etter 72 timer
Temp. bestandighet	+110°C
Forbruk	ca 200 - 350g/m ² ved dobbelsidig påføring