

## UNI-KONTAKTLIM EKSTRA



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Uni.Kontaktlim Extra 58g/65,5ml	<b>0893 100 021</b>	12/1

## Kontaktlim Toluenfri

### Bruksområder

- Tre og liknende materialer (sponplater, trefiberplater, finerplater, dekorplater o.s.v.)
- Lamell-plater såvel som plastplater
- Hard PVC, PMMA, polyester, polyamid, polykarbonat
- Gummi, filt, lær, tekstiler, metall, glass o.s.v. (Limet må ikke legges direkte på isopor, styropor etc)

### Bruksanvisning

- Aldringsbestandig
- Bestandig mot svake syrer og baser, vann og alkohol

### Teknisk info

- Råstoffbasis: Klorbutandienkautsjuk
- Farge: Gulaktig
- Viskositet: ca. 45 Pa.sek
- Faststoffinnhold: 25 %
- Åpen tid: 20-40 min. (21° C)
- Maks. limstyrke: etter 72 timer
- Temp. bestandighet: +110° C
- Forbruk: ca 200 - 350 g/m<sup>2</sup> ved dobbelsidig påføring