

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 089231712 038 12

SANITÆRSILIKON MANHATTAN  
310 ML



# Sanitær silikon

**Innhold: 310 ml**

Pk: 1/12 stk.

Farge	Art. nr.
Transparent	<b>0892 317 1</b>
Hvit	<b>0892 317 2</b>
Grå	<b>0892 317 3</b>
Manhattan grå	<b>0892 317 12</b>
Sort	<b>0892 317 6</b>
Alu/blank	<b>0892 317 10</b>

- Særlig god heft uten primer på glass og glaserte flater som f. eks. emalje, fliser så vel som aluminium
- Varig elastisk, vitrings- og UV-bestendig
- Fysiologisk ufarlig, egner seg derfor til bruk innen næringsmiddelindustrien
- Innfargede kvaliteter er tilsatt mugg- og soppdrepende midler
- Ikke overmalbar
- Sugende, alkaliske underlag (f.eks. tre, betong osv.), såvel som bart jern og ikke jernholdige metaller (sink, bly, kobber) må først primes

## Tekniske data:

Tetthet	1.04 g/cm <sup>3</sup>
Bruddforlengelse v/2 mm film	> 300%
Elastisitet	25%
Volumendring (DIN 52 451)	<10%
Hinnedannelse	ca. 10 min *
Shore-A hardhet	ca. 25-28
Herdetid	3 mm første døgn
Bearbeidings-temperatur	+5° C til +40° C
Temperaturbestandig	fra -50° C til +150° C
Lagringstid	18 mnd v/25° C

\*ved +23°C og 50% rel. luftfuktighet

### NBI-type 584

Godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK)

## Dyser for 310 ml patroner

**Art. nr. 0891 653**

Pk./stk. 10  
(Nøytral farge)

## Bruksanvisning

Fugen skal være ren, tørr og fettfri. Dekk fugekanten med maskeringstape. Skjær av patronspissen over gjengene. Skru på sprøytespissen og skrånkjær til ønsket tykkelse. Dilatasjonsfuger må ikke være dypere enn halve bredden, dog min. 7 mm. Dypere fuger må først fylles med runde skumlister.

## Primer for silikon

Innhold	Art. nr.	Pk./stk.
100 g	<b>0892 170</b>	1/10

Sugende underlag, f.eks. tre, porebetong o.l., bør først primes. Fugemassen gattes umiddelbart med fortyntet såpevann.