

JOTUN Kvistlakk vanntynnet

Produktbeskrivelse

Type

Kvistlakk for innvendig bruk, basert på epoksyharpiks.

Vanntynnet, sperrende spesial polymer basert på modifisert epoksyharpiks til innvendig bruk.

Egenskaper og fordeler

Produktet begrenser muligheten for gjennomslag fra kvister, gulnet panel, sot, nikotin, tusj og reduserer misfarging fra vann- og oljeløste fargestoffer. Begrenser gjennomblødning fra kvister på nytt og kvaeholdig gulnet treverk, på gran og furu.

Kvistgjennomslag er et naturlig fenomen som over tid alltid vil kunne gjøre seg gjeldende.

Bruksområde

Benyttes på ubehandlet panel av gran og furu. Benyttes på ubehandlet panel av gran og furu som skal males med dekkende behandling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,8 L
Brekking	Kan ikke blandes over Jotun Multicolor.
Generisk type	Vanntynnet modifisert epoksyharpiks.
Tørrestoff	1,08 ± 2 volum%
Flammepunkt	Closed cup (CC): 69°C (156,2°F)
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Vask penselen umiddelbart etter påføring. JOTUN Kvistlakk vanntynnet kan overmales med vanntynnete eller oljebaserte grunninger og interiørmalinger.

Påføringsmetoder

Bruk pensel med blandingsbust, f.eks. 30 mm flat Påføres med pensel i 2 tynne strøk.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +15 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

30 m²/l

Utspeding

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

Kun vann til rengjøring.

Tørketider

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Støvtørr	10 min.
Overmalingsintervall, minimum	2 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Kvae vaskes mest mulig ut av treverket med rødsprit. Store kvaelommer fjernes med kniv eller varmepistol osv, for deretter å kittes/sparkles. Mindre lommer vaskes med rødsprit.

Forbehandling

Påfør 2 x JOTUN Kvistlakk vanntynnet (tynne strøk) på kvister. Strykes godt ut, slik at kvistlakken ikke danner noen kant.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29941853

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.