

# JOTAPROFF Fasadeakryl

## Produktbeskrivelse

### Type

En godt pigmentert akrylmalning. Benyttes i system med VISIR Oljegrunning.

### Egenskaper og fordeler

Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Det høye pigmentinnholdet beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet.

### Bruksområde

Til utvendig bruk på fasadeplater og treverk.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (BASE 2,7 L) og 10 L (BASE 9 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit, A, B, C og oksydrød. BASER KAN IKKE BRUKES UBLANDET.
<b>Generisk type</b>	Basert på akrylat.
<b>Tørrestoff</b>	35 ± 2 volum% Hvit
<b>Litervekt</b>	1,3 kg/l Hvit
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om. Overflatebehandling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling/avflaking. Tidligere tjære-/ mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Husk endevedsbehandling.

### Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.

### Anbefalte data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Viftevinkel</b>	65-80°
<b>Trykk ved dyse</b>	15-18 MPa (150-180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

<b>Tørr</b>	Minimum	40 µm
<b>Tørr</b>	Maksimum	50 µm
<b>Våt</b>	Minimum	90 µm
<b>Våt</b>	Maksimum	100 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

<b>Teoretisk</b>	2 - 4	m <sup>2</sup> /l
<b>Teoretisk</b>	1	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt</b>	3 - 6	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt</b>	5	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, uhøvlet tre</b>	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, uhøvlet tre</b>	7	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, høvlet tre</b>	10 - 12	m <sup>2</sup> /l
<b>Anbefalt, høvlet tre</b>	11	m <sup>2</sup> /l

### Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Avviket ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	5 °C	15 °C	23 °C
<b>Støvtørr</b>	1.5 t	1 t	0.5 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	10 t	9 t	8 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN Husvask og stålbørstes. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

### Forbehandling

Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.

### Grunning

Bar, friskt treverk påføres VISIR Oljegrunding. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Bar metall grunnes med 2 x QUICK BENGALACK METALLGRUNNING.

## Toppstrøk

**JOTAPROFF Fasadeakryl.** Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet og nytt uhøvlet treverk: 2 strøk.

## Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

29942109, 42565895, 29942117, 42565978, 29942125, 42565982, 29942083, 42565997, 42566016, 29942133

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.