

Teak Oil

Produktbeskrivelse

Type

Dette produktet er basert på vegetabilsk olje.

Egenskaper og fordeler

De penetrerende egenskapene gir en svært god beskyttelse til teakflater.

Bruksområde

Designet for å beskytte teakdekk fra oksidasjon og vanlige problemer forårsaket av miljøpåvirkninger.

Kan brukes på andre treoverflater.

Produktdata

Farger	stråfarget		
Generisk type	alkyd		
Tørrestoff	20	± 2	volum%
Flammepunkt	42 °C		
VOC-USA	650	g/l	EPA Method 24

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Teak Oil	0.5	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Pensel designet for flekker.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

Tørketider

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Gjennomtør	1t	1t	1t
Overmalingsintervall, minimum	1t	1t	1t

Bruksanvisning

Forarbeid

På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber. Teak-overflater med flekker og kraftig misfarging, vaskes med anbefalt Jotun vaskemiddel. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Skyll godt med rent vann. Rengjør med Teak Cleaner.

Siste strøk

Påfør ett strøk. Etter 15 minutter fjernes overskytende olje med en tørr og ren klut. Skadet eller svært tørt trevirke kan trenge mer enn ett strøk, gjenta prosessen.

Anmerkning

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Forurenset materiale må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag og lagres utendørs. Forurensete materialer må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag, og lagres utendørs.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Teak Oil 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 4 Luftbehov: 2400 - 3200 m³/l

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565417

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.