

FUGEMASSE BYGGSILIKON



Særlig godt egnet for inn- og utvendig dilatasjons- og tettingsfuger

- For fuging av glass og metallfasader, i tillegg hefter den til betong, stein, keramikk, tre, polyester og diverse plasttyper.
- Ikke overmalbar
- Breeam-nor/ Hea9. Kun byggsilikon på pølse.
- Shore A: 18
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekklister A20

Teknisk info

- Hefter uten primer til: Betong, stein, glass, metallbelagt spesialglass, keramikk, tre, stål, aluminium, eloksert aluminium, polyester, PVC (hard), polystyren, ABS, organisk kunstglass av polycarbonat eller polymetyl-metakrylat
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Ikke overmalbar
- Gulning kan forekomme i forbindelse med hvit alkydmaling
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilsvare DIN 18545 del 2



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall str
Byggsilikon transparent 310 ml	0892 310 1	12/1	1200
Byggsilikon hvit 310 ml	0892 310 2		1200
Byggsilikon grå 310 ml	0892 310 3		1200
Byggsilikon sort 310 ml	0892 310 5		1200
Byggsilikon grå pølse 600 ml	0892 315 3	12/12	800
Byggsilikon eik 310ml	0892 510 8	24/1	1200

Hinnedannelse	8-12 min.
Shore A Hardhet	18
Herdetid	2 mm/ 1. døgn
Elastisitet	25 %
Strekk før brudd	400 %
Arbeidstemp.	+5 °C - +40° C
Brukstemp.	-50 °C - +150 °C
Egenvekt	1,03