

BYGGFUKT

- ❏ Fuktinnhold i trevirke gitt som vekt-% angir vekt av vanninnhold *i forhold til* vekt av helt tørt materiale.
- ❏ Et regneeksempel for vanlig trevirke (C24) med midlere densitet 420 kg/m³:
- ❏ Ved et fuktinnhold på 15 vekt-% vil det være 63 liter vann pr m³ trevirke. (0,15*420)
- ❏ Ved et fuktinnhold på 20 vekt-% vil det være 84 liter vann pr m³ trevirke. (0,20*420)

