



SPONPLATELIM

INNHold

Beskrivelse.....	1
Bruksanvisning.....	1
Forbruk.....	1
Helse, miljø og sikkerhet.....	2
Tekniske data.....	2

BESKRIVELSE

GRAFT® Sponplatelim er ment for liming av sponplater mot bjelkelag samt i not & fjær i kombinasjon med skruer eller spiker. Med de spesielle egenskapene til Sponplatelimet, kan jobben gjøres raskere. Limet kan benyttes både innendørs og utendørs helt ned mot -15°C.


Ved liming av sponplategulv kan en unngå uønsket knirke lyder.

BRUKSANVISNING


Liming av sponplater mot bjelkelag.

1. Påse at det ikke er vann, is eller snø på bjelkelaget.


2. Bruk en fugepistol og påfør limet i to 3mm strenger på toppen av bjelkene og monter sponplatene innen 5-10 minutter.




3. Påfør limet i en 3mm streng i skjøtene på hver sponplate.



4. Monter den første sponplaten mot bjelken, før så inn den andre sponplaten.



5. Press sponplatene sammen innen 1 minutt. Sponplatene skal presses sammen og en skal observere at lim kommer ut av skjøtene. Overflødig lim bør fjernes da dette kan forårsake misfarging av andre materialer.



6. Avslutt med å skru inn godkjente skruer eller rillet spiker.

7. Sjekk alltid fuktinnhold i sponplater før gulvbelegg eller lignende legges på.

FORBRUK

Lim streng \varnothing 3mm 80lpm/ltr eller 1 liter/10m².



SPONPLATELIM

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

GRAFT® Sponplatelim sikkerhetsdatablad må være lest og forstått før bruk. Husk verneutstyr. Den viktigste informasjonen er kort oppsummert under.

Meget brannfarlig væske og damp. Skal oppbevares på et godt ventilert sted unna antenningskilder. Inneholder løsemidler. Irriterer huden. Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. Ved øyekontakt, skyll forsiktig med vann lenge. Skadelig for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Brukes kun på et godt ventilert område eller med åndedrettsvern type A2. Søk legehjelp hvis du opplever ubehag.

Se det aktuelle sikkerhetsdatablad for mer detaljert informasjon på GRAFT sin hjemmeside.

TEKNISKE DATA

Tilstand:	Bruksklar tiksotropisk masse.
Limtype:	En-komponent lim for limstrenger.
Densitet:	1,27 g/cm ³ .
Farge:	Beige.
Forpakning	310ml patron.
Brannfare:	Ja.
Flammepunkt:	-6 °C.
Bindemiddel:	Syntetisk gummi.
Løsemiddel:	Alifatiske og aromatiske løsemidler.
Holdfasthets økning:	Full holdfasthet tar inntil 30 dager og ved uttørring av fuktig materiale.
Strekfasthet:	Ca. 130 N/cm ² mot sponplate.
Tørrstoffinnhold:	68% ± 2.
Holdbarhet:	Inntil 12 måneder i uåpnede beholdere i skygge og tørre omgivelser mellom 10 °C og 20 °C.
Påføringstemperatur:	-15 °C til +25 °C.
Temperaturbestandig:	-40 °C til +95 °C.
Fuktighetsbestandig:	Veldig god.
Aldringsbestandig:	Veldig god.