

LADY Pure Nature Interiørbeis

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis til innvendig bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir en naturlig vakker finish som fremhever treverket. Inneholder lysfilter som reduserer gulning. Lett å påføre.

Bruksområde

Lyst ubehandlet treverk av furu og gran. Anbefales ikke til harde tresorter, som f.eks. eik.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
Fås i følgende baser	Klar.
Brekking	Kan blandes i interiørbeisfarger over Jotun Multicolor.
Farger	Flatens utgangsfarge, sugeevne og antall strøk påvirker fargutseende.
Glansgrad	02 Helmatt
Generisk type	Alkydolje fortynnet i vann.
Tørrestoff	14 ± 2 volum%
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Riktig farge fremkommer etter opptørking. Skal ikke sprøytes.

Påføringsmetoder

Flat, fyldig, myk pensel eller grunningspensel.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

15

m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overflatetørr	2 t
Overmalingsintervall, minimum	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Gulnet panel må vaskes med JOTUN Husvask 1:50. Rester etter gammel overflatebehandling fjernes ned til bart, sugende treverk. Fukt treverket med vann og la det tørke et par timer. Slip lett med slipepapir. Fjern slipestøv.

Hvis en er usikker på om treverket er behandlet, må en gjøre prøveoppstrøk på et lite synlig felt.

Toppstrøk

1-2 x LADY Pure Nature Interiørbeis. Påfør i tynne strøk. Tørk av overskytende beis med en svamp eller løfri fille. Beis maks 1-2 panelbord om gangen i hel lengde. Gjør prøveoppstrøk, da 2 strøk gir et mer dekkende utseende og mindre trestruktur.

Ved større arbeider bør penselen rengjøres av og til under bruk for å sikre at den trekker til seg nok beis.

Etterbehandling

På ekstra slitasjutsatte steder anbefales overlakking. La det gå minimum 24 timer før overlakking.

Overflater som er utsatt for slitasje f.eks. gulv og bord, bør etterbehandles med matt lakk, olje eller voks. Etterbehandlingen vil i tillegg til å redusere risiko for slitasjeskader, også gi en glattere og blankere overflate og en annen lød. Som lakk anbefaler vi Trestjerner Gulvlakk vannbasert, Trestjerner Gulvlakk oljebasert eller Trestjerner Gulmatt vanntynnbar, fra Scanox.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 1 Ikke relevant.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

47250938, 47251082

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.