



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] HusFix Rapid

Hvit, hurtigherdende, sementbasert reparasjonsparkel. For innvendig og utvendig bruk.



PRODUKTBEKRIVELSE

Hvit, hurtigherdende sementbasert reparasjons-sparkel. Benyttes til tetting, utbedring og reparasjon osv. på gulv, vegger og tak, innvendig og utvendig. Rask herdetid. God vedheft til underlag av betong, puss, lettbetong, tegl, gips og trefiber-plater m.m.

Casco[®] HusFix Rapid kan sparkles i tykke sjikt uten fare for svinnriss /krakelering.

BRUKSOMRÅDER

- For sparkling av hull og sprekker
- På gulv, vegger og tak
- Invendig og utvendig

PRODUKTEGENSKAPER

- Værbestandig håndsparkel basert på hvit sement
- Hurtigherdende
- Finkornet, krymper ikke
- Kort påføringstid
- God vedhefts-evne.
- Minimalt svinn

OBS! Kan være vanskelig å slippe. Et alternativ kan være å sparkle et tynt sjikt Casco[®] HusFix over herdet Casco[®] HusFix Rapid for å oppnå en jevn og lettere slipbar overflate.

MILJØ INFORMASJON

Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer.

PRODUKTINFORMASJON

| | |
|-----------------|--|
| Kjemisk base | Spesialsement med hvit lett-filler |
| Forpakning | 10 kg papirsekk 3 kg PE-sekk 1 kg PE-sekk |
| Utseende/farge | Hvitt pulver |
| Holdbarhet | Papirsekk: 12 måneder i lukket emballasje. PE-sekk: 24 måneder i lukket emballasje. Lukk /forsegl emballasjen godt etter åpning. |
| Lagringsforhold | Lagre tørt og kjølig. Det er vanligvis mulig å anvende produktet etter overskredet holdbarhet, men herdetid vil da forlenges. |
| Tetthet | Pulver-densitet: 900 kg/m ³ ; mørtel-densitet: 1300 kg/m ³ |

Produktdatablad

Casco[®] HusFix Rapid

Oktober 2020, Versjon 02.01

02182020100000036

PÅFØRINGSINFORMASJON

| | |
|----------------------------|--|
| Blandingsforhold | Bland 3 volum-deler pulver med 1 del kaldt vann. Eksempelvis: 1 kg pulver med 0,4 liter vann |
| Forbruk | Ca. 1.0 kg/m ² /mm. |
| Overflatetemperatur | Brukstemperatur: +5°C til +30°C |
| Brukstid | Ca. 45 minutter ved +20°C |
| Tørketid | Tørketid: Herder i tykke sjikt etter ca. 24 timer og i tynne sjikt etter ca. 1 time. Herdetid påvirkes av temperatur og luftfuktighet. |

PÅFØRINGSVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET/FORBEHANDLING

Underlaget må være fast og rent. Fjern alle løse partikler og svekkede sjikt. Ikke-absorberende overflater har ikke behov for grunning / primer.

BLANDING

Bland 3 volumdeler Casco® HusFix Rapid med 1 volumdel rent, kaldt vann. Bland inntil ensartet, klumpfri pasta ved bruk av egnet blandevertøy (f.eks. mørtel-drill m/visp). La blandet pasta hvile noen minutter før påføring påbegynnes.

PÅFØRING

Innvendig

Benytt Casco Primer for grunning av overflater som betong, gips og sement. Følg fortynningsanvisninger på emballasje.

Utvendig

Fukt opp absorberende overflater (f.eks. tilfør vann med kost) før påføring av Casco® HusFix Rapid. Påfør blandet pasta rett på fuktet overflate.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad
Casco® HusFix Rapid
Oktober 2020, Versjon 02.01
02182020100000036

CascoHusFixRapid-no-NOCASCO-(10-2020)-2-1.pdf