























Teknisk informasjon

Sarlon BioTech oppfyller kravene i EN 14041 and EN 651

Sarlon Absolu		
	Total tykkelse	EN 428 (ISO 24346) 2.6 mm
	Tykkelse på slitesjikt	EN 429 (ISO 24340) 0.70 mm
	Totalvekt	EN 430 (ISO 23997) 2,700 g/m ²
	Trinnlyddemping	EN ISO 717-2 $\Delta L_w = 15$ dB
	Romlyd	NF S 31-074 $L_{n,e,w} < 65$ dB, Class A
	Lydabsorbering	EN ISO 354 EN ISO 11654 $\alpha_w = \pm 0,05$
	Inntrykksbestandighet (maks. målt verdi) Gjennomsnittelig målt verdi Krav	EN 433 (ISO 24343-1) 0.07 mm 0.05 mm ≤ 0.20 mm
	Sklisikkerhet	DIN 51130 R10
	Slitestyrke	EN 660-2 (ISO 24338) T
	Produktstandard	EN 651 (ISO 11638)
	Offentlig - meget kraftig	EN 685 (ISO 10874) 34
	Industri - vanlig	EN 685 (ISO 10874) 42
	Forpakning	Ruller
	Rullengde	EN 426 (ISO 24341) 25 ml
	Rullbredde	EN 426 (ISO 24341) 2 m
	Rullende stolhjul	EN 425 (ISO 4918) Ja
	Inntrykksbestandighet	EN 424 (ISO 16581) Oppfyller kravene
	Dimensjonsstabilitet Krav	EN 434 (ISO 23999) < 0.10 % ≤ 0.40 %
	Lysbestandighet Krav	EN ISO 105-B02 7 ≥ 6
	Flekkbestandighet	EN 423 (ISO 26987) Meget god
	Overflatebehandling	PUR+
	Emisjoner TVOC* etter 28 dager	NF EN ISO 16000 (ISO 10580) < 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	REACH (Europeiske krav)	1907/2006/CE Oppfyller kravene (1)
	Oppfyller kravene EN 14041	Ja
	Brannegenskaper	EN 13501-1 Bfl - s1 (2)
	Test rapport	n°303440 (Exova Warringtonfire)
	Sklisikkerhet	EN 13893 Klasse DS ($\mu \geq 0.30$)
	Generering av kroppsspenning	EN 1815 $E \leq 2$ kV, Antistatisk
	Varmeledningsevne	EN 12524 (EN ISO 10456) 0.25 W/(m.K), Egnet for gulvvarme

(1) Dette produktet inneholder ingen forbudte materialer ihht. REACH

(2) Testet på ubrennbart underlag A2fl-s1 og A1fl.

* TVOC : total volatile organic compounds

Sarlon Absolu kombinerer:

- estetikk og originalitet
- kvalitet og hygiene
- støydemping
- slitestyrke
- inntrykksbestandighet
- holdbarhet
- enkelt vedlikehold
- ingen ftalater

Vi må også tenke på fremtidige generasjoner og verne miljøet for dem.

Dette sosiale og økologiske ansvaret er dypt forankret i Forbos verdier.

Så hva med deg? Hva kommer du til å velge?