

# PENGUIN PRIMER - ny forbedret



E030A13 02.2004

Penguin Primer er en hurtigtørrende modifisert vinylprimer som er velegnet som underlag for alle Penguin-seriens bunnstoffer. Gir ypperlig heft til såvel underlag som de påfølgende strøk med bunnstoff. Penguin Primer reduserer innsuging av vann, og beskytter nagler og beslag mot rust. Bruksområde er som primer for bunnstoff under vannlinjen på plast, metall og tre. Innenbords under bunnlinjen. For å hindre at groehindrende midler i et nytt bunnstoff trenger inn i det gamle bunnstoffet, anbefales Penguin Primer som understrøk for det nye bunnstoffet.

## FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Modifisert vinylprimer
Farger.....	Søvgrå
Glans.....	Matt
Viskositet.....	ca. 250 cPs
Litervekt.....	1,14
Tørrestoff i volum % .....	38
Flammepunkt i grader Celsius.....	28

## BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	38 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	100 mikrometer
Anbefalt forbruk.....	10 m <sup>2</sup> /ltr
Påføringsmetode.....	Pensel til første strøk, deretter pensel eller rull.
<b>Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):</b>	
Støvtørr.....	2 timer
Min. intervall for overmaling.....	3 timer
Brukstørr, minimum.....	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. timer
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Jotun Tynner nr. 7 (Xylen)
Blandingsforhold.....	En-komponent

## SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet

## BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	B
Sverige.....	2a
Danmark.....	-

## DIVERSE:

Emballasjestørrelser..... 0,75ltr og 3ltr

---

## BRUKSANVISNING:

### FORBEHANDLING:

Underlaget må være helt rent og tørt.

### TIDLIGERE BEHANDLEDE BÅTER:

Løst gammelt bunnstoff eller primer fjernes helt. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180 - 220 og skyll godt med ferskvann. Påfør 1 fylдинг strøk Penguin Primer. Selvpolerende bunnstoff påføres direkte på selvpolerende og harde bunnstoff (Penguin Racing), uten bruk av Penguin Primer.

### NY PLAST:

Vask bunnen med Penguin Båtvask. Avfett med Lynol.

NB! Skift kluter ofte og benytt maske ved bruk av Lynol. Våtslip bunnen med vannslipepapir nr. 180 - 200. Skyll godt med ferskvann og påfør to fyldige strøk Penguin Primer før ønsket bunnstoff.

OBS! På ny plast anbefales Penguin Anti-Pest, som er en spesialprimer utviklet spesielt for bruk på ny plast.

### NYTT TRE:

Gis 2 strøk Jotun Impregnering Impex, 5 - 15 strøk Penguin Clipper I vått i vått (tørk bort Penguin Clipper I som ikke trekker inn) og 2 fyldige strøk Penguin Primer.

### JERN/STÅL:

Sandblåses/slipes til blankt metall. Deretter påføres ett strøk Barrier Sinkrik Primer, 3 strøk Penguin Anti-Pest og ett strøk Penguin Primer.

### LETTMETALL:

Mattslipes- gis 2 strøk Penguin Anti-Pest eller Penguin Primer.

### BRUKSMÅTE:

Pensel, rull eller malerpute. Ferdig til bruk, skal ikke tynnes. Påføres fylldig.

---

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

---