

JOTUN SPARKEL FOR TREVERK, AKRYLBASERT



F010405 08.2004

Jotun Sparkel for Treverk, Akrylbasert er en akrylsparkel til innendørs bruk. Brukes til sparkling på karmen, listverk, dører, møbler o.l..

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Akrylemulsjon
Farger.....	Hvit
Litervekt.....	1,80
Tørrstoff i volum %	59

BRUKSDATA:

Påføringsmetode.....	Stålsparkel eller bakelittsparkel
Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):	
Støvtørr.....	0,5 timer
Brukstørr, minimum.....	4 timer
	Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann
Blandingsforhold.....	En-komponent

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

BRANNFAREKLASSE:

Norge..... -

DIVERSE:

Emballasjestørrelser.....	0,20 liter og 3/4 liter i tube og 3 liter i boks
Anmerkning.....	Underlagets og luftens temperatur må være min. +5 °C. Må fraktes og oppbevares frostfritt.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Nytt treverk kvistlakkes og grunnes med Jotun Heftgrunning, Vannbasert/Oljebasert eller Fenom og slipes før sparkelmasse påføres. Blanke flater mattes ned med Pingo Husvask og slipepapir. Slipestøv fjernes. På flater som er utsatt for høy fuktighet benyttes Jotun Sparkel for Treverk, Oljebasert.

BRUKSMÅTE:

Jotun Sparkel for Treverk, Akrylbasert påføres med bakelitt- eller stålsparkel (japansparkel). Massen kan slipes straks den er tørr. Bruk slipepapir med aluminiumsoxyd (f.eks. 235 U, P180 fra 3M). Relativt lettslipt også etter tid.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
