

JOTAPROFF FASADEAKRYL



E020115 03.2006

Jotaproff Fasadeakryl er en godt pigmentert maling for utendørs bruk på treverk og metall. Det høye pigmentinnholdet beskytter treverket mot sollysets nedbrytende virkning og gir en meget god værbestandighet. Benyttes i system med Visir Grunning/Visir Extra. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

FYSIKALSKE DATA:

Type.....	Basert på akrylat.
Farger.....	Hvit. A, B, C, Oksydrød brekking over Jotun Multicolor Fargeblendesystem.
Glans.....	15-30
Viskositet.....	Ca. 80 cP
Litervekt.....	Hvit / C-base: 1,30 / 1,10
Tørrestoff i volum %	Hvit / C-base: 35 / 34

BRUKSDATA:

Anbefalt filmtykkelse, tørr.....	40-50 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt.....	90-100 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk.....	8-10m ² /liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk.....	10-12m ² /liter
Påføringsmetode.....	Pensel, rull og høytrykkssprøyte.

Veiledende data for høytrykkssprøyte:

Dyse.....	0,46mm / 0,018"
Viftevinkel.....	65-80 grader
Malingtrykk.....	MPa 15-18 / 150-180 kg/cm ²

Tørretider (v/23 gr.C, 50% R.H.):

Støvtørr.....	Ca. 0,5 time
Min. intervall for overmaling.....	2-4 timer Avvikler ved endret temperatur, fuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Tynner/Rengjøringsmiddel.....	Vann / Jotun Penselrens og vann

SIKKERHETSDATA:

Det er utarbeidet HMS-datablad for produktet.

EU grenseverdi for produktet(kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks/max 130 g/l VOC.

BRANNFAREKLASSE:

Norge.....	-
Sverige.....	-
Danmark.....	-

DIVERSE:

Brekking.....	Maks 288 sk.d. med Jotun Multicolor Brekkfarge - Automatmaskin.
Emballasjestørrelser.....	10 liter Baser: 9 liter
Anmerkning.....	Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 ° C. Husk endevedsbehandlingen! TILSETNING AV FREMMEDE OLJER MÅ IKKE FOREKOMME. LAGRES OG FRAKTES FROSTFRITT. BASER MÅ IKKE BRUKES UBLANDET.

BRUKSANVISNING:

FORBEHANDLING:

Flatene vaskes med Jotun Husvask/Kraftvask (se bruksanvisning), og skylles godt med rent vann. Løs beis og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Deretter benyttes Jotun Sopp og Algedreper. Tidligere linoljebehandling uten bly, sinkhvit e.l. fjernes til bart tre. (se IFI's brosjyre). Bart metall grunnes med Bengalack Metallgrunning Arcanol. Gammel tjære-, mineraloljebehandling e.l. kan gi misfarging ved ny behandling. Underlaget må være overflatetørt. Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnummer blandes før bruk..

BRUKSOMRÅDE:

NYTT TREVERK: Behandles før eller umiddelbart etter montering med Visir Grunning/Visir Extra. Husk endeveden, mettes 3-4 strøk vått-i-vått. Deretter påføres 2 strøk Jotaproff Fasadeakryl. Nytt treverk eksponert mer enn 4-6 uker (avhengig av årstiden) bør stålborstes før oljegrunning. Ved lengre eksponering MÅ flatene rengjøres og stålborstes meget godt før oljegrunning (1 strøk).

BEISET TREVERK: Beis eldre enn 6 måneder undersøkes meget nøye med hensyn til vedheft til underlaget før Jotaproff behandlingen. Beis eldre en 1 år eller vanntynnede beiser uten fersk oljegrunning rengjøres og stålborstes grundig til bart treverk før oljegrunning. Sterkt sugende flater gis 2 strøk vått-i-vått.

DEKKBEISET TREVERK: Undersøk vedheften til tidligere behandling. Er vedheften dårlig fjernes tidligere behandling og bart treverk grunnes med Visir Grunning/Visir Extra før ny Jotaproff behandling. Virker flaten tørr og slitt må denne rengjøres og stålborstes grundig før oljegrunning (1 strøk). Grunnet flate flekkes med Jotaproff Fasadeakryl før 1-2 strøk Jotaproff Fasadeakryl påføres. Husk endeveden.

MALT TREVERK: Undersøk tidligere behandlings hefteevne til underlaget. Bart treverk flekkes med Visir Grunning/Visir Extra deretter med Jotaproff Fasadeakryl. Deretter påføres 1-2 strøk Jotaproff Fasadeakryl. Husk endeveden. Vær oppmerksom på tegn som tyder på fuktproblem eller linoljeproblem. (Se IFI's brosjyre).

NB! 3 strøk på høvlet treverk gir økt holdbarhet.

METALL:

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

Nytt lettmetall og sink avfettes med Lynol og vaskes med Jotun Kraftvask blandet med vann i forholdet 1:5, god etterskylling med rent vann før grunning med Bengalack Metallgrunning (Arcanol).

Tidligere malte flater pusses med sandpapir. Jern og stål grunnes med 2 strøk Bengalack metallgrunning (Arcanol) etter anbefalt forbehandling.

Deretter påføres to strøk JOTAPROFF Fasadeakryl.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.
