

## LADY Classic 40

### Produktbeskrivelse

#### Type

Oljemaling med white spirit.

Halvblank, slitesterk, tiksotrop interiørmaling basert på alkydoljer.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet fyller og flyter godt, siger ikke og er behagelig å arbeide med.

#### Underlag

Til dører, vinduer og listverk av tre, samt til tak og vegger av panel.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	A, B og C.
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
<b>Farger</b>	Tilgjengelige ferdigfarger: Hvit
<b>Glansgrad</b>	40 halvblank
<b>Generisk type</b>	Halvblank tiksotrop maling.
<b>Tørrestoff</b>	37 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1,02 - 1,2 kg/l
<b>Flammepunkt</b>	62 °C
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 300 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 300 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljemaling kan gulne over tid. Gulningstendensen varierer med farge, og øker ved påvirkning av salmiakkholdige vaskemidler eller høy temperatur.

#### Påføringsmetoder

Pensel eller rull (må etterstrykes m/pensel). Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

#### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

<b>Tørr</b>	Typisk	40 µm
<b>Våt</b>	Typisk	110 µm

### Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

<b>Anbefalt</b>	8 - 10	m <sup>2</sup> /l
-----------------	--------	-------------------

### Tynner

JOTUN White Spirit

### Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. Sørg for oppvarming/utlufting i herdeprosessen.

<b>Relativ luftfuktighet</b>	50 %
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Underlagstemperatur</b>	23 °C
<b>Støvtørr</b>	4 t
<b>Overflatetørr</b>	6-8 t
<b>Overmalingsintervall, minimum</b>	24 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med JOTUN Husvask. Skyll med vann. Tidligere malt: Nedmattes og avstøves.

### Grunning

Umalt treverk: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Sår og spikerhull sparkles med JOTUN Sparkel for treverk. Slipes og flekkgrunnes.

### Toppstrøk

2 x LADY Classic 40

### Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 3

Ikke relevant.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

21497466, 42343397, 42343306, 21497409, 42343352, 21497433, 21497334, 42343193

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.