

# FDV-dokumentasjon

Produkt: 0893110000786 1

ALUPASTA M/KOST 200 ML



# Europax

## Sveisegrunning

- Hindrer korrosjon

### Bruksanvisning:

- Påføres i tynt lag med pensel før sveising
- La produktet tørke i 2 - 4 minutter
- Det avkjølte sveiseproduktet blir hermetisk lukket
- Sveising må skje innen to timer etter påføring

Innhold ml	Art. nr.	Pk./stk.
500	<b>1890 109 3</b>	1/6

**Må røres grundig om før bruk**



# Rust-omvandler

**Kan oversparkles og overlakkeres**

Innhold ml	Art. nr.	Pk./stk.
1000	<b>0893 110</b>	12

- Trenger direkte inn i overflaterusten
- Forandrer rusten om til en stabil, blå-sort uoppløselig metallorganisk forbindelse
- Isolerende virkning
- Miljøvennlig
- Dekker ca. 20 m<sup>2</sup>
- Kremfarget
- Kan lagres 1 år
- Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer under 0° C

### Brukerveiledning

- Løs rust, vann eller voksrester fjernes fra overflaten med stålbørste
- Rengjør eventuelt med en saltoppløsning
- Rust-omvandler strykes, sprøytes eller rulles på
- Arbeidstemperatur 0° - +40° C
- Må ikke utsettes for sollys under påstrykning
- Overflødig rustomvandler tørkes av med fuktig klut
- Kan etterbehandles etter 3 timer
- Påstrykningsutstyr rengjøres med vann umiddelbart etter påføring
- Bør overmales/sparkles innen 24 timer