

OPTIMAL Vindu dør detaljer

Produktbeskrivelse

Type

Dekkende utendørs trebeskyttelse.

Egenskaper og fordeler

Meget god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp.

Lett å påføre. Beholder farge og glans over lang tid. Gode hefteegenskaper.

Bruksområde

Spesielt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, staffasje, hagemøbler, garasjeporter, gjerder o.l. Benyttes på nytt treverk, tidligere oljebeiset, dekkbeiset eller malt treverk, også trykkimpregnert. Også velegnet for takrenner, beslag o.l. av plast og metall som vanligvis brukes på bygninger. Benyttes i system med VISIR Oljegrunning.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (BASE 0,68 L) og 3 L (BASE 2,7 L)
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor.
Farger	Hvit, A, B, C og oksydrød.
Glansgrad	45-55 halvblank
Generisk type	Basert på akryl-/alkyd-hybridteknologi.
Tørrstoff	34 ± 2 volum% C-base/hvit
Litervekt	1,08 - 1,29 kg/l C-base/hvit
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om. For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling og kvister kan gi misfarging/blæring av nytt toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk. Sol på halvtørr maling kan gi skinttørring og solblærer. Vær oppmerksom på linolje-/fuktproblemer. Dugg kan gi mattskjolder.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel	65-80°
Trykk ved dyse	15-18 MPa (150-180 kg/cm ²)

Produktet kan tynnes ved sprøytepåføring. Tynningsmiddel: vann

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +5 °C.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	40 µm
Våt	Minimum	90 µm
Våt	Maksimum	110 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt, uhøvlet tre	6 - 9	m ² /l
Anbefalt, høvlet tre	9 - 12	m ² /l

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold, inntrenging i underlaget og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet

Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	6 t	4 t	2 t
Overmalingsintervall, minimum	12 t	6 t	4 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN Husvask og stålbørstes. Vakuum- og dyppimpregnert treverk (inneholder voks el. silikon) skal avfettes med rødsprit. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Blanke, harde flater nedmattes mekanisk eller med JOTUN Kraftvask. Løs maling/beis/dekkbeis og løse trefibre fjernes ved stålbørsting/skraping.

Grunning

Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK BENGALACK METALLGRUNNING. Bart treverk og kittfals grunnes med 1 x VISIR Oljegrunning. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Toppstrøk

OPTIMAL Vindu dør detaljer. Nytt høvlet treverk: 3 strøk. Tidligere behandlet: 2 strøk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

43852934, 43852945, 43852972, 43852983, 43852998, 43853002, 43853017, 43853021, 43852953, 43852964

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.