

VEDLIKEHOLDSANVISNING

PUR-FORSTERKEDE VINYLGULV
Sphera, Nordstar, Smaragd og Eternal

Generelt

Vinylgulv med et PUR-forsterket overflatesjikt er velegnet for offentlig miljø. Hvis det vedlikeholdes på riktig måte, er gulvmaterialet svært slitesterkt, og det har lang levetid. Den lave overflatefriksjonen gjør gulvet lett å holde rent, og tørre metoder er å foretrekke. Ved valg av gulvmateriale bør vedlikeholdets økonomiske side vurderes, og det samme bør utformingen av entreer og trapperom. Valg av farge og mønster påvirker også behovet for vedlikehold. Møbler bør utstyres med føtter av rustfritt stål uten skarpe kanter. Bruk aldri sterkt alkaliske rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsningsmidler, da disse kan skade gulvet. Se punkt 4, "Flekkfjerning". Nedenfor angitte pH-verdier gjelder bruksløsning.

1. BYGGRENGJØRING

1.1 Grovrensjøring

Rengjør gulvet for avfall, smuss og støv. Støvsug og/eller fei gulvet nøye.

Bruk:

- Støvsuger
- Feiekost

1.2 Rengjøring

Skur gulvet rent. Bruk gjerne kombimaskin eller skuremaskin og et nøytralt rengjøringsmiddel. Følg produsentens anvisninger. Sug opp alt vann.

Bruk:

- Skuremaskin med rød eller gul rondell eller børste og
- Vannsuger
- Kombimaskin med rød eller gul rondell eller børste
- Skureklut, skurebørste

Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)

1.3 Skylling

Skyll gulvet minst to ganger. Sug opp alt vann etter hver skylling. La gulvet tørke.

Bruk:

- Svaberutstyr og
- Vannsuger
- Kombimaskin

1.4 Polering

Ved behov skal gulvet tørrpoleres.

Bruk:

- Polermaskin med hvit, gul eller rød rondell
- Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell
- Polermaskinens turtall bør ikke overstige 1 000 omdr. pr. minutt

2. DAGLIG RENGJØRING

Ved alt vedlikehold skal man prøve å bruke tørre metoder. Med tørre metoder holdes rengjøringskostnadene nede, og gulvets levetid øker. Dessuten er det en fordel for arbeidsmiljøet å slippe å håndtere vann og rengjøringskjemikalier.

2.1 Tørr-/fuktmopping

Det daglige vedlikeholdet består først og fremst av tørr- eller fuktmopping.

Bruk:

- Mopp og mopp-presse
 - Forhåndsimpregnert engangsklut
 - Klargjorte mopper fra vaskemaskin
- Evt. nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)*

2.2 Flekkfjerning

Flekker og lokalt smuss fjernes umiddelbart med tørkeklut. For vanskelige flekker, se punkt 4.

Bruk:

- Tørkeklut

2.3 Våte metoder

Til skitne gulv benyttes våtmopping. Ettetørk alltid med tørr mopp. Bruk nøytralt rengjøringsmiddel. Følg produsentens anvisninger.

Bruk:

- Mopp og mopp-presse
- Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)*

2.4 Maskinelle metoder

For best resultat benyttes kombimaskin. Bruk hvit, gul eller rød rondell eller myk børste. Ved stor slitasje tilsettes gulvrengjøringsvoks/gulvpleievoks.

Bruk:

- Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell eller myk børste
- Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)*

Våtrom

I rom der vannsprut kan forårsake kalkavleiringer, er det noen ganger nødvendig med sure rengjøringsmidler (pH 4-5). Utstyr våtrom med en gummisvaber, slik at vannsprut og -søl kan fjernes umiddelbart for å redusere avleiringen på gulvene. Oppbevar ikke gummisvaberen stående på gulvet eller hengende mot en vinylvegg; misfarging (migrasjon) kan lett oppstå. (Se punkt 4, "Flekkfjerning".)

3. PERIODISK VEDLIKEHOLD

I tilknytning til det periodiske vedlikeholdet skal gulvet inspiseres med tanke på skader, sveisefuger etc. Tiltak iverksettes ved behov.

3.1 Tørrpolering

Rengjør gulvet skikkelig etter punkt 2. Når gulvet er tørt, tørrpoleres det med polermaskin eller kombimaskin for å utbedre slitte og matte flater. Bruk hvit, gul eller rød rondell. Spraypolering kan benyttes for å forbedre flater med kraftigere punktslitasje.

Bruk:

- Polermaskin med hvit, gul eller rød rondell
 - Kombimaskin med hvit, gul eller rød rondell
 - Polermaskinens turtall bør ikke overstige 1 000 omdr. pr. minutt
- Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)*

Ved sprayrengjøring brukes polerbar voks i dosering 1:10.

3.2 Rengjøring

Ved vanskelige tilfeller av slitasje og/eller tilsmussing skal gulvet skures før tørrpoleringen begynner. La en oppløsning med nøytralt rengjøringsmiddel virke noen minutter. Maskinskur deretter gulvet og sug umiddelbart opp alt forurenset vann. Bruk gjerne kombimaskin. Ved sterkt tilsmusset overflate (f.eks. fett smuss, olje e.l.) kan grovrent (pH 10) være nødvendig. Etterskyl da etter punkt 1.3. Avslutt alltid med tørrpolering etter punkt 3.1 når gulvet er tørt.

Bruk:

- Kombimaskin
- Skuremaskin og
- Vannsuger

Nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8)

Ved fett smuss evt. grovrent (pH 10)

Gamle, slitte gulv kan forbedres med gulvpleievoks eller et likeverdig produkt.

MERK! Doser alltid etter produsentens anvisninger. Overdosering kan skade gulvet og medføre økt tilsmussing!

4. FLEKKFJERNING

Generelt

PUR-forsterkede vinylgulv påvirkes ikke av vanlig søl. Søl kan f.eks. tørkes opp med husholdningspapir før det har rullet å tørke. Ettetørk alltid med tørkeklut/husholdningspapir og rent vann. **Flekker skal fjernes straks, ellers kan visse flekker trenge ned i vinylbelegget og bite seg fast, såkalt migrering. Dette gjelder f.eks. asfalt, fargestift, kopimaskintoner, merker etter gummihæler, kulepenn og skokrem. Visse fargestoffer i plastryer, gummiben, vognhjul, trykk på plastposer m.m. kan gi en misfarging som ikke kan fjernes.** Bruk aldri sterkt alkaliske rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsningsmidler, da disse kan skade gulvet. **Ettetørk alltid med tørkeklut/husholdningspapir og rent vann.**

Flekker av:

Sjokolade, fett, frukt, juice, iskrem, fløte, kaffe, brus, saft, te, vin, egg, øl, ekskrementer, urin

Fjernes med:

Nøytralt rengjøringsmiddel blandet ut i lunken vann

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot, fargestift, lepppestift, tusj

White spirit. Bruk hvit eller rød nylonklut

Stearin og tyggegummi

Kjølespray, isbiter. Skrap forsiktig når det er helt tørt

Blod

Kaldt vann, evt. tilsatt ammoniakk

Sigarettglo

Skrap med kniv/sikling og etterpoler med fin skurenylon

Rust

Nøytralt rengjøringsmiddel og oksalsyre

Lim

Limvask, petroleter
Tørk nøye med bomullsklut

4. ORDLISTE

Alkalisk, basisk; pH-verdi > 7. Rengjøringsmidler for gulv er mer eller mindre basiske. Midler av typen grovrent er mer basiske enn midler av typen allrent. Sterkt basiske rengjøringsmidler (pH > 10) bør unngås.

Gulvrensjøringsvoks; gulvpleiemiddel med rengjørende effekt (ikke tensider) som danner et polerbart, smussavstøtende overflatesjikt uten byggende egenskaper.

Gulvvedlikeholdsmiddel; samlebetegnelse for rengjørende/vedlikeholdende midler, f.eks. gulvrensjøringsvoks, gulvpleievoks, vaskepolish, vaskevoks etc.

Gulvpleievoks; gulvpleiemiddel med høy rengjørende effekt (tensider) som danner et polerbart overflatesjikt uten byggende egenskaper.

Highspeed-polering; polering med polermaskin med turtall over 400 omdr./min. Normalt den type polering som er aktuell for tørrpolering av PUR-forsterkede vinylgulv. Kombimaskiner polerer i highspeedområdet.

Lowspeed-polering; polering med polermaskin med turtall under 400 omdr./min. Skuremaskiner arbeider normalt i lowspeed. Lowspeed-polering som tørrpolering av PUR-forsterkede vinylgulv tar lengre tid enn highspeed-polering.

Løsemiddel; væske med evne til å løse opp annet stoff (vanligvis menes fettløsende). Brukes f.eks. til å løse opp merker etter skohæler. Etterskylling er nødvendig.

Nøytral; pH-verdi nær 7. Nøytrale rengjøringsmidler (pH ca. 7) skal tilstrebes ved pleie og vedlikehold av gulv.

pH, pH-verdi; mål for produktets alkalitet eller surhetsgrad, gjelder her pH-verdi i bruksløsning.

Rengjøringsmiddel; samlebetegnelse for kjemiske produkter til rengjøring.

Spraypolering; polering med polermaskin med tilførsel av et overflatebehandlingsmiddel, f.eks. gulvpleievoks.

Sur; pH-verdi < 7. Lett sure rengjøringsmidler (pH 3-4) benyttes på f.eks. kalkflekker. Sitronsyre er et eksempel på et lett surt rengjøringsmiddel.

Tørrpolering; polering med polermaskin uten spesiell tilførsel av overflatebehandlingsmiddel. Tørrpolering passer for å gi overflatefinish til PUR-belagte gulv.